

# Cetol TGL Gloss plus

**PROTECTION DU BOIS/LASURE TRANSPARENTE BRILLANTE AVEC UNE DURABILITÉ OPTIMALE, À BASE DE RÉSINES ALKYDES HIGH SOLID SPÉCIALES ET D'OXYDES DE FER TRANSPARENTS, POUR L'EXTÉRIEUR.**

## Généralités

Principales propriétés

Très résistante aux rayons UV, garantissant ainsi une élasticité permanente.  
Protection optimale du bois.  
La structure du bois reste visible et est accentuée selon l'essence de bois.  
Permet d'obtenir une couche épaisse.  
Résistante aux intempéries.  
Hydrofobe.  
Bonne stabilité du brillant.  
Pas d'encrassement.

Application

Produit de finition pour menuiseries en feuillu ou en résineux.  
Très approprié pour application sur des constructions dimensionnellement stables: châssis, fenêtres et portes.

## Données d'application

Conditions atmosphériques

5-25°C avec une H.R. de max. 90%. Le séchage dure plus longtemps en dessous de 10°C.

Mise en œuvre

Brosse.

Diluant

Le produit est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué.

Nettoyage du matériel

White spirit, aussitôt après usage.

Épaisseur du film conseillée par couche

Mouillé: 60 µm = sec: 30 µm.

Rendement

Pratique environ 15 m<sup>2</sup>/l par couche. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après environ 4 heures et recouvrable après 16 - 24 heures.

## Propriétés

Densité

Environ 0,92 kg/ dm<sup>3</sup>.

Extrait sec

Environ 58% en poids = environ 52% en volume.

Degré de brillant

Brillant, 75 - 85 G.U./20° après séchage à cœur (ISO 2813).

Arrondissement

Bon, ce qui assure une épaisseur de film constante et maximale.

Résistance aux intempéries

Excellent (3 - 4 ans, appliqué dans un système de 3 couches).

La durabilité est en grande partie déterminée par l'essence de bois, la qualité de la construction, le vitrage, la peinture intérieure, le mode d'application du produit, l'emplacement de l'objet, etc.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

## Conditionnement

Emballage

Teintes ready mix: 1 litre.

Teintes machine à teinter: 1 - 2,5 litres.



---

Teintes

- 8 teintes transparentes ready mix : 006 chêne clair, 009 chêne foncé, 010 noyer, 020 ébène, 045 acajou, 048 palissandre, 077 sapin, 085 teck. Toutes les teintes sont mélangeables entre elles, dans toutes les proportions.
- 85 teintes transparentes de la collection CETOL DESIGN COLOR CONCEPT réalisables avec la machine à teinter.

Remarque: la couleur finale est déterminée par l'essence de bois sur laquelle le produit est appliqué et l'épaisseur du système.

## Systèmes

### **Qualité du bois**

Les chambranles, les fenêtres et les portes extérieures en bois doivent répondre aux prescriptions STS 52 de l'I.N.L.

L'humidité du bois ne peut pas être supérieure à 16 %.

### **Nouvelles boiseries**

Appliquer un couche de fond de Cetol HLS plus ou Cetol Novatech dans la teinte souhaitée.

Laisser sécher 24 heures. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Le cas échéant reboucher les joints d'assemblage, les fentes, défauts, etc... . Laisser sécher, poncer et dépoussiérer.

Terminer avec deux couches de Cetol TGL Gloss plus.

### **Entretien**

Laver les couches intactes à l'eau ammoniacale ou du Polyfilla Pro S600 et rincer le tout.

Laisser sécher.

Eliminer les couches fissurées ou non adhérentes par ponçage ou décapage. Décaper des surfaces entières. Laver au diluant M600.

Changer régulièrement de chiffon.

Poncer les boiseries altérées (grisonnées) jusqu'à la teinte naturelle du bois ou appliquer de l'eau régénératrice et laisser agir suffisamment longtemps. Le cas échéant, répéter l'opération jusqu'à ce que la décoloration disparaisse. Rincer à l'eau clair et laisser sécher.

Après séchage, poncer et dépoussiérer soigneusement.

Traiter les parties dénudées en appliquant une couche de Cetol HLS plus ou Cetol Novatech dont la teinte est adaptée à la finition désirée.

Laisser sécher 24 heures. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Le cas échéant reboucher les joints d'assemblage, les fentes, défauts, etc... . Laisser sécher, poncer et dépoussiérer.

Terminer avec deux couches de Cetol TGL Gloss plus.

### **Remarques**

- Durant la construction, il est recommandé de couvrir les parties horizontales d'une feuille de plastique ou d'aluminium pour éviter que le bois ne déteigne sous l'influence de la chaux et du ciment.

- Les rainures de vitre, les parclozes, le derrière des boisages, parties qui seront encastrées dans la maçonnerie, etc. ... doivent toujours être traités deux fois avec du Cetol HLS plus ou Cetol Novatech.

## Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.