

Parquet Varnish Satin

VERNIS SATINÉ RÉSISTANT À L'USURE POUR PARQUETS ET BOISERIES À BASE DE RÉSINE URÉTHANE-ALKYDE, POUR L'INTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

- Très résistant à l'abrasion et à la rayure.
- Facilement nettoyable.
- Mise en œuvre aisée.
- 1 composant.
- Fort pouvoir garnissant.

Application

Pour le traitement de parquets, escaliers, lambris, meubles, tables, etc. à l'intérieur.

Données d'application

Conditions atmosphériques

10-25°C.

Mise en œuvre

Brosse.

Nettoyage du matériel

White spirit.

Épaisseur du film conseillée par couche

Humide: $\pm 70 \mu\text{m}$ = sec: $30 \mu\text{m}$.

Rendement

12 à 14 m²/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Séchage à 23°C/50% H.R.

Sec hors-poussières après environ 2 heures, sec hors-poissee après environ 4 heures en recouvrable après environ 24 heures.

Propriétés

Densité (20°C)

0,91 \pm 0,05 kg/dm³.

Extrait sec

45 \pm 2 % en poids.

Degré de brillant

Satiné: 25-35% (Gardner 85°).

Arrondissement

Très bon.

Adhérence

Très bonne.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

Conditionnement

Emballages

1 - 2,5 litres.



Systèmes**Nouvelle boiseries**

Dégraissier, poncer et dépoussiérer le support.
Dégraissier les bois tropicaux et résineux avec du M600.
Appliquer une première couche de Cetol HLS plus dans la teinte souhaitée.
Après 24 heures de séchage, poncer et dépoussiérer puis terminer par l'application de deux couches de Parquet Varnish Satin en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les couches.

Nouvelle boiseries finition incolore

Dégraissier, poncer et dépoussiérer le support.
Dégraissier les bois tropicaux et résineux avec du M600.
Appliquer une couche de Parquet Varnish Satin incolore.
Après 24 heures de séchage, poncer et dépoussiérer puis terminer par l'application de deux couches de Parquet Varnish Satin incolore en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les couches.

Anciennes couches de vernis en bon état

Préparer ces couches convenablement par dégraissage, ponçage et dépoussiérage.
Teinter les parties à nu avec du Cetol HLS plus dans la teinte désirée.
Après 24 heures poncer et dépoussiérer.
Terminer par l'application de 2 couches de Parquet Varnish Satin en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les couches.

Remarques

Les anciens supports traités à la cire seront pré-traités de telle façon que toutes les anciennes couches aient été totalement abrasées à l'aide d'une machine à poncer les parquets.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.