

## Alphacryl Plafond

**WATERVERDUNBARE PLAFONDVERF OP BASIS VAN ACRYLAAT-COPLYMEER DISPERSIE VOOR BINNEN.**

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Heeft een egaal totaal mat uitzicht.
- Hoge witheid.
- Zeer gemakkelijk te verwerken.
- Hoge dekkraft.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Glad oppervlak.
- Niet vergelend.
- Lange open tijd.

Toepassing

Speciaal bedoeld voor plafonds in pleisterwerk, beton enz. Ook op goed hechtende, gereinigde oude lagen. Glanzende lagen vooraf materen.

### Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Minimaal 5°C.

Verwerking

Borstel, rol, airless spray.

Spuitgegevens bij 20°C

*Airless spray* : Druk tussen 160 - 180 bar; opening 0,015 - 0,017 inch.

Reiniging van het gereedschap

Water.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 5 uur.

Rendement

Gemiddeld theoretisch rendement : 9 - 11 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de applicatiemethode, - materiaal, van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Nauwkeurig rendement te bepalen op een proefvlak.

### Eigenschappen

Dichtheid

Wit : Ca. 1,30 - 1,45 kg/dm<sup>3</sup>.

Vaste stof gehalte

50-52 gew.% = 33-34 vol.%.

Glansgraad

Totaal mat.

Dekkracht

Klasse 2 volgens DIN EN 13300

Wasbaarheid

Klasse 3 volgens DIN EN 13300

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010).Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

### Levering

Verpakking

5 - 10 liter

Kleur

Wit en vrijwel alle pastelkleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



---

**Werkwijze****Nieuwe, ongeschilderde ondergronden**

Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.

Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.

Grondig ontstoffen.

De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.

Geheel fixeren met een laag verdunde (10% water) Alphacryl Primer. Bij minder poreuze ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 20%.

16 uur laten drogen.

Voorschilderen met een laag onverdunde Alphacryl Primer.

16 uur laten drogen.

Afwerken met 1 laag Alphacryl Plafond.

**Geschilderde ondergronden**

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Geheel voorbehandelen met Alphacryl Primer.

16 uur laten drogen.

Afwerken met 1 laag Alphacryl Plafond.

**Opmerkingen**

Oude olie- en alkydharsverven in vochtige ruimten zoals keukens, badkamers en doucheruimten, niet met Alphacryl Plafond overschilderen.

**Veiligheidsaspecten**

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.