

ALPHACRYL PURE PRIMER SF

De perfecte basis voor een blijvend prachtig resultaat



HOOGWAARDIGE, MILIEUVRIENDELIJKE,
WATERGEDRAGEN OPLOSMIDDELVRIJE ACRYLAAT
MUURPRIMER VOOR BINNEN MET ECOLABEL

Belangrijkste eigenschappen

- Blijvend prachtig resultaat
- Perfecte vloeï
- SF kwaliteit - oplosmiddelvrij
- Voldoet aan het Ecolabel: EU Ecolabel: BE/044/003
- IAQ of emissie binnenluchtkwaliteit: klasse A+
- Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden
- Egaliseert absorptieverschillen en vermindert de absorptiegraad van poreuze ondergronden.
- Isoleert(na grondige reiniging) vlekken van nicotine, roet,...
- Glad uiterlijk
- Probleemloos overschilderbaar met dispersiemuurverven.
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

TOEPASSING

Ondergronden

Aan te brengen op zuivere en droge ondergronden en op intacte, geschuurde en ontvette muurverven.
Ideale grondlaag voor het **ALPHACRYL PURE** gamma.

Kan worden toegepast op nagenoeg alle binnenondergronden als pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, oude intacte verflagen, beton

Toepassing

Met borstel, rol en airless.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens hebben betrekking
op de kleur: wit

Dichtheid	Ca. 1,35 kg/dm ³
Bindmiddel	Acrylaat
Glansgraad	Mat
Dekkracht	Goed: bij binnentoepassingen kan in de meeste gevallen in één laag een dekkende laag worden verkregen die vervolgens met één laag muurverf is af te werken.
Vaste Stofgehalte	In volume : ca. 39 % In gewicht : ca. 55 %
VOS-EU-grenswaarde VOS gehalte	EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 3 g/l VOS.
Assortiment/ leverbaar in de kleuren	Wit + 3 basissen: W05, M15 en N00. Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept.
Hittevastheid	60°C bij continue belasting en tot 80°C bij piekmomenten
Aanbevolen laagdikte per laag	Droog 32,5 µm à 39 µm = nat 83,5 à 100 µm
Structuur	glad

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Condities	Ondergrondtemperatuur: min. 8°C Omgevingstemperatuur: 10-30°C Relatieve vochtigheid: max. 80%
Verwerking Methoden/ gereedschap	Borstel, rol en airless
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Borstel en rol: Product is gebruiksklaar voor borstel en rol. Eventueel te verdunnen met max. 5 % water. Airless Type verdunning: water Volumepercentage verdunning: gebruiksklaar Nozzle druk: 150 – 180 bar Opening: 0,017 – 0,021 inch Spuithoek: 40-80°
Droging	Stofdroog: 1 uur Overschilderbaar: Na 6 uur met dispersieverven. Na 24 uur indien wateroplosbare vlekken dienen geïsoleerd te worden.
Verdunning/Reiniging	Met water. Direct na gebruik met handwarm water
Verdunning %	Max. 5% water voor borstel en rol, afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond.
Overschilderbaar met	Goed overschilderbaar met ALPHACRYL PURE MAT SF en alle gangbare muurverven/dispersieverven
Rendement	10 - 12 m ² /l/laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object. Nauwkeurig rendement te bepalen op een proefvlak.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandelde ondergronden	Nieuwe, ongeschilderde ondergronden Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontcorrelen. Grondig ontstoffen. De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d. Geheel fixeren met een laag verdunde (5% water) ALPHACRYL PURE PRIMER SF. 6 uur laten drogen. Afwerken met muurverven van het ALPHACRYL PURE gamma Sterk poederende ondergronden/sterk zuigende ondergronden: Niet voorbehandelen met Alphacryl Pure Primer SF maar voorstrijken met Alpha Aquafix
Behandelde ondergronden in goede staat/onderhoud	Geschilderde ondergronden Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater of POLYFILLA PRO S600 en goed mat schuren. Eventuele gebreken bijwerken met POLYFILLA PRO producten en deze vervolgens lokaal voorstrijken met ALPHACRYL PURE PRIMER SF. 6 uur laten drogen. Geheel voorbehandelen met ALPHACRYL PURE PRIMER SF. 6 uur laten drogen. Afwerken met muurverven van het ALPHACRYL PURE gamma Opmerking: – Voor het isoleren van wateroplosbare vlekken, 2 onverdunde lagen aanbrengen met een tussentijd van minimum 24 uur.

VEILIGHEID EN WETGEVING

Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
-----------------	--

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid/Stockage	1 jaar in originele ongeopende verpakking. Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Verpakkingen	5 L – 10 L
Beschikbaarheid kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept

AANBEVELINGEN EU ECOLABEL:

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:
$$\frac{\text{te schilderen oppervlakte (m}^2\text{)}}{\text{rendement (}\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\text{)}} \times \text{aantal lagen} = \text{aantal liter verf nodig}$$
- Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.
- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

AkzoNobel Paints Belgium
Sikkens Bouwverven – Peintures bâtiments
PB 80 – 1800 Vilvoorde Tel.: +32 2 254 25 00 Fax. : +32 2 254 24 91 Internet: www.sikkens.be/nl/.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.