

Cetol TFF

TRANSPARANTE EN KRASVASTE ZIJDEGLANZENDE PARKETVERNIS OP BASIS VAN POLYURETHAAN-ACRYLAATHARS DISPERSIE VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer kras- en slagvast.
- Onberispelijke vloei.
- Snelle droging en doorharding.
- Niet vergelend.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Geurarm.
- Antislip.
- Goed afwasbaar.

Toepassing

Waterverdunbare vernis voor parket en houten vloeren binnen. Ook voor het beschermen van traptreden en kurk binnen.
Door de hoge transparantie wordt het natuurlijke kleurkarakter van het hout benadrukt.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur: 10 - 30°C
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%

Verwerking

Chinex-borstel, Mohair-rol.
Op grote vlakken aanbrengen met een rol.

Applicatiegegevens

Voor de eerste laag verdunnen met 10% water.
De volgende lagen onverdund aanbrengen.

Reiniging van het gereedschap

Direct na gebruik met water.

Rendement

Praktisch: ca. 10 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur, schuurbaar en overschilderbaar na ongeveer 4 uur, beloopbaar na ongeveer 12 uur en volledig doorgedroogd na ongeveer 4 dagen.

Eigenschappen

Dichtheid

1,03 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 28 vol.%.

Glansgraad

Zijdeglans.

Vloeiing

Uitstekend.

Hechting

Uitstekend.

Mechanische eigenschappen

Zeer kras- en slagvast.

Reiniging

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 120 g/l VOS.

Levering

Verpakking

2,5 liter

Kleur

Kleurloos

In de pot is het produkt licht melkachtig van kleur, maar is na droging volledig kleurloos.



Werkwijze**Nieuw of kaal houtwerk binnen**

Volledig behandelen met verdunde (+ 5% water) Cetol TFF.

4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.

Schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.

Voorvernissen met Cetol TFF.

4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.

Licht schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.

Afwerken met een laag Cetol TFF.

Opmerking: Op traptreden een bijkomende laag Cetol TFF aanbrengen.

Oude vernislagen:

Alle oude lagen verwijderen door schuren of door afbijten. Nawassen met M600. Regelmatig verse doeken gebruiken.

Schuren en grondig ontstoffen.

Volledig behandelen met verdunde (+ 5% water) Cetol TFF.

4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.

Schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.

Voorvernissen met Cetol TFF.

4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.

Licht schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.

Afwerken met een laag Cetol TFF.

Opmerking: Op traptreden een bijkomende laag Cetol TFF aanbrengen.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.