

# Cetol Filter 7 plus

**ZIJDEGLANZENDE TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING/BEITS MET UITSTEKENDE DUURZAAMHEID OP BASIS VAN NIEUWE GENERATIE HIGH SOLID ALKYDHARSEN VOOR BUITEN.**

## Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Bevat een ingebouwde UV-filter. Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd.

Weervast.

In hoge mate transparant, waardoor de houtstructuur goed zichtbaar blijft.

Waterdampdoorlatend.

Waterwerend.

Niet vuilaanhechtend.

Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden.

Toepassing

Het beschermen en verfraaien van maatvast schrijnwerk dat is vervaardigd van loof- en naaldhout.

## Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

5 - 35°C. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Relatieve vochtigheid maximum. 85 %.

Verwerking

Borstel.

Verdunning

Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.

Goed oproeren voor gebruik.

Reiniging van het gereedschap

Met white spirit, direct na gebruik.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 55 µm = droog: 18 µm.

De totale droge laagdikte van het systeem dient minimaal 35 - 40 µm te zijn.

Rendement

Praktisch ongeveer 16 m<sup>2</sup>/l per laag. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Drogging bij 20°C/65% R.V.

Stofdroog na ongeveer 4 uur en overschilderbaar na 16 - 24 uur.

Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig mogelijk na elkaar aan te brengen. De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan 1 maand.

## Eigenschappen

Dichtheid

Ongeveer 0,93 kg/dm<sup>3</sup>.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 59 gew.% = ongeveer 53 vol.%.

Glansgraad

Zijdeglans, 35 - 45 G.U./60° (ASTM D 523).

Buitenduurzaamheid

Zeer goed (3 jaar, toegepast in een 3 lagen systeem).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, de ligging van het object, e.d.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

## Levering

Verpakking

ready mix tinten: 1 - 2,5 - 5 liter.

tinten kleurmengmachine: 1 - 2,5 liter.



---

Kleuren – 8 transparante ready mix tinten : 006 licht eiken, 009 donker eiken, 010 noten, 020 ebben, 045 mahonie, 048 palissander, 077 grenen, 085 teak. Alle kleuren kunnen onderling, in een willekeurige verhouding, worden gemengd.  
– 85 transparante tinten van het Sikkens CETOL DESIGN COLOR CONCEPT realiseerbaar op de mengmachine.  
Opmerking: De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de laagdikte en de houtsoort waarop het wordt aangebracht.

#### **Werkwijze**

##### **Kwaliteit van hout**

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de voorschriften STS 52 van het N.I.H.

De houtvochtigheid mag max. 16% zijn.

##### **Nieuw houtwerk**

Gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech in de gewenste kleur.

24 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.

Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.

Afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus.

##### **Onderhoud**

Oude lagen in goede staat afwassen met water en ammoniak of Polyfilla Pro S600 en naspoelen.

Oude lagen in slechte staat verwijderen door schuren of afbijten.

Volledige vlakken afbijten. Nawassen met verdunner M600.

Regelmatig nieuwe/propere doeken gebruiken.

Vergrijsd houtwerk schuren tot op de natuurlijke houtkleur of behandelen met ontweringswater en voldoende tijd laten inwerken.

Indien nodig de bewerking herhalen tot de verkleuring verdwenen is.

Naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Na droging het geheel schuren en grondig ontstoffen.

Kale delen gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech, kleur aangepast aan de gewenste afwerking.

24 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.

Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.

Afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus.

##### **Opmerkingen**

– Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.

– Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beplanking, weg te metselen delen e.d.... altijd tweemaal behandelen met Cetol HLS plus of Cetol Novatech.

#### **Veiligheidsaspecten**

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.