

## RUBBOL SATURA

Blijvend prachtig resultaat,  
perfecte vloeï



KRAS- EN SLIJTVASTE ZIJDEGLANSLAK OP BASIS VAN  
EEN LOW SOLVENT ALKYDHARS.  
BLIJVEND PRACHTIG RESULTAAT, PERFECTE VLOEI.



### PU HYBRID TECHNOLOGY

Een speciale mengeling van bindmiddelen, inclusief PU, wat  
resulteert in een gladdere/strakkere afwerking.

### Belangrijkste eigenschappen

- Extreem kras-en slijtvast.
- Uitstekende (verbeterde) vloeïng. Geeft een fraai, strak gevloeïd en egaal oppervlak.
- Uitstekend kleurbehoud.
- Zeer hoge weerstand tegen donkervergeling
- Hoge initiële witheid
- Bereikt sneller (na 1 week) finale glansgraad.
- Fraaie lage zijdeglans. Na volledige doordroging 20-30 GU/60°.
- Versnelde doorharding.
- Gemakkelijk en aangenaam verwerkbaar.

### TOEPASSING

Ondergronden	Voor het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en kunststoffen die op de gepaste wijze voorbehandeld zijn. Ook toepasbaar op oude, goed hechtende intacte verflagen.
Toepassing	Borstel, rol.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

---

Deze gegevens hebben betrekking op de kleur:

Dichtheid	Ca. 1,27 kg/dm <sup>3</sup>
Bindmiddel	Low solvent gemodificeerd alkydhars
Glansgraad	Zijdeglans, initieel 30-45 GU/60° en na volledige doordroging 20-30 GU/60° volgens ISO 2813. De uiteindelijke glansgraad wordt reeds na 1 week bekomen.
Pigment	Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen
Vaste Stofgehalte	In gewicht: 76 % In volume: 64 %
VOS-EU-grenswaarde/ VOS gehalte	EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Leverbaar in de kleuren	Wit, zwart en vrijwel alle kleuren van de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".
Assortiment	Wit en twee basissen: W05 en N00: 1 L – 2,5 L Zwart: 1 L
Hittevastheid	120°C bij continue belasting en tot 140°C bij piekmomenten
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droog: 40-46 µm per laag = Nat 62,5-71,5 µm per laag
Vloeiing	Zeer goed. Rubbol Satura geeft een fraai, strak gevloeid oppervlak.
Hechting	Uitstekend op alkydhars grond- en dekverven en op gereinigde en geschuurde oude laklagen.
Elasticiteit	Na een doorharding van 90 uur bij 23 °C: > 5,5 mm (afhankelijk van de kleur).
Mechanische bestandheid	Zeer goede bestand tegen mechanische belasting.
Buitenduurzaamheid	Goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 3-4 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen- buitenschilderwerk e.d.
Vergelingsweerstand	Zeer hoge weerstand tegen donkervergeling – zeer beperkte donkervergeling. Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks licht of daglicht vergelen.
Structuur	Zeer glad.
Rendement	14-16 m <sup>2</sup> /l per laag. (16 m <sup>2</sup> /l per laag voor een droge laagdikte van 40 µm). Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

## VERWERKINGSGEGEVENS

---

Verwerking Condities Omgevings-, ondergrond- en verfttemperatuur: 5-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerking Methoden/  
gereedschap Borstel, rol.

Verwerkingsmethoden  
instellingen/types Gebruiksklaar.

Droging

	23°C en 65% R.V.	10°C en 85% R.V.
<b>Stofdroog</b>	2½ uur	7 uur
<b>Kleefvrij</b>	3 uur	7½ uur
<b>Overschilderbaar</b>	18 uur	18 uur

Verdunning/Reiniging White Spirit of M600.

Verdunning % Klaar voor gebruik

Overschilderbaar Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Overschilderbaar met Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven

## SYSTEEMINFORMATIE

---

Vorbereiding van de Ondergrond Houtsoorten in de duurzaamheidsklasse III, IV en V verduurzamen met een geschikt impregneermiddel.  
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten.

Grondlaag

### ***Nieuw of kaal gemaakt maatvast houtwerk***

Het houtwerk reinigen en/of ontvetten met **Polyfilla Pro S600** of **M600**. Aanbrengen van een laag grondlaag **Rubbol Primer Express** of **Rubbol Primer**. Schuren, ontstoffen en, indien nodig, repareren met **Polyfilla Pro W350** of **Polyfilla Pro W360** of **Polyfilla Pro W370** en waar nodig plamuren met **Polyfilla Pro W110**.

### ***Ferro metaal***

Ontroesten indien nodig. Ontvetten met **M600**.  
Aanbrengen van één of twee grondlagen **Redox AK Primer** of **Redox BL Forte**

### ***Non ferro metaal of hard PVC***

Eventueel licht matteren.  
Reinigen en/of ontvetten met **Polyfilla Pro S600** of **M600**.  
Aanbrengen van een hechtingsprimer **Redox AC Multi Primer**

### ***Intacte alkydhars verflagen***

De intacte verflagen afwassen met **Polyfilla Pro S600** en schuren. Kleine gebreken bijwerken met **Rubbol Primer** of **Rubbol Primer Express** en/of **Polyfilla Pro W110**.  
Licht opschuren en eventueel het geheel voorzien van een grondlaag **Rubbol Primer** of **Rubbol Primer Express**.

Afwerking Licht opschuren, ontstoffen en afwerken met **Rubbol Satura** bij voorkeur in twee lagen.

Opmerkingen De natte laagdikte van **Rubbol Satura** mag niet hoger zijn dan 75 µm.

## VEILIGHEID EN WETGEVING

---

Vlampunt	Ca. 58°C
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad via <a href="http://www.sikkens.be/nl">www.sikkens.be/nl</a> .
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

## ARTIKELGEGEVENS

---

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	Wit: 1 L – 2,5 L Zwart: 1 L Basissen: W05 en N00: 1 L – 2,5 L
Beschikbaarheid kleuren	Wit, zwart en vrijwel alle kleuren van de Sikkens kleurenwaaier “5051 Color Concept”.

**AkzoNobel Paints Belgium**  
**Sikkens Bouwverven – Peintures bâtiments**  
PB 80 – 1800 Vilvoorde Tel.: +32 2 254 25 00 Fax. : +32 2 254 24 91 Internet: [www.sikkens.be/nl](http://www.sikkens.be/nl)

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.