

RUBBOL BL REZISTO SATIN

Extreem krasvast,
huidvetbestendig



HUIDVET RESISTENTE, LICHT THIXOTROPE, WATERGEDRAGEN, ZIJDEGLANSLAK OP BASIS VAN ACRYLAATDISPERSIE. EXTREEM STERKE BINNENLAK. BESCHERMT TEGEN KRASSEN, VET EN VLEKKEN



CROSSLINKING TECHNOLOGY

Bindmiddeltechnologie die door extra chemische verbindingen een verlaag met driedimensionale versterking vormt. Deze laag is daardoor beter bestand tegen chemische en mechanische invloeden

Belangrijkste eigenschappen

- Extreem stoot- en krasvast (onafhankelijk bewezen via Cori)
- Huidvet-, vlek- en vuilbestendig
- Is bestand tegen oppervlakte-desinfectiemiddelen – testcertificaat van iLF Magdeburg GmbH beschikbaar.
- Kan ook gebruikt worden in ruimtes waar levensmiddelen worden bereid, behandeld en verwerkt overeenkomstig de HACCP beginselen of VERORDENING (EG) nr. 852/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake levensmiddelenhygiëne. Beschikt over een voedingsattest.
- Snelle droging en doorharding
- Beschikt over een Indoor Air Comfort Gold rapport van Eurofins(= een onafhankelijk extern onderzoeksbureau) en voldoet aan de vereisten van Breeam 2020 version 6.0 exemplary level
- Geurarm
- Hoge laagdikte vrijheid – licht thixotroop
- Niet vergelend en kleurvast
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Goede vloei.

TOEPASSING

Ondergronden

Zijdeglanzende binnenafwerking voor houtwerk, harde kunststof, beton, pleisterwerk e.d. dat voorbehandeld is met een watergedragen grondlaag. Kan ook gebruikt worden op gereinigde en geschuurde synthetische alkydhars- en watergedragen verflagen. Op hard PVC en metaal eerst een geschikte grondlaag aanbrengen. Ideaal voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

	Uitermate geschikt voor ruimtes die intensief gebruikt worden zoals traphallen, gangen, keukens, liftdeuren, ... en publieke plaatsen zoals ziekenhuizen, hotels, scholen, bureaus, bars, winkels, musea, feestzalen, ...
Toepassing	Borstel, rol(Schuimstof superfijn bijv. SoftForm Pro).

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens hebben betrekking op de kleur: wit

Dichtheid	Ca. 1,29 kg/dm ³
Bindmiddel	Self-crosslinking 100% acrylaat
Glansgraad	Zijdeglans, ongeveer 25 GU/60° (ISO 2813) na volledige droging
Droge vaste Stofgehalte	In gewicht: 47% In volume: 33%
VOS-EU-grenswaarde	EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 85 g/l VOS.
Assortiment	Wit en 2 basissen: W05 en N00: 1 L – 2,5 L
Leverbaar in de kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".
Hittevastheid	60°C bij continue belasting en tot 80°C bij piekmomenten
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 25 à 30 µm per laag = Nat 77 à 90 µm per laag. Voor het bekomen van de optimale duurzaamheidseigenschappen raden we een totale droge laagdikte van minstens 50 µm aan.
Vloeiing	Uitstekend
Mechanische bestandheid	Extreem stoot- en krasvast. Best in class – onafhankelijk bewezen via Cori.
Vergelingsweerstand	Niet vergelend.
Structuur	Zeer glad
Rendement	11-13 m ² /l per laag. Het praktische rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Condities	Omgevingstemperatuur-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C. Relatieve vochtigheid: max 85%.
Verwerking Methoden/ gereedschap	Borstel, rol(Schuimstof superfijn bijv. SoftForm Pro).
verwerkingsmethoden instellingen/types	Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor gebruik.
Droging	Open tijd: 4-5 min Stofdroog: na 1-2 uur Kleefvrij: na 2 uur Overschilderbaar: na ca. 6 uur Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen
Verdunning/Reiniging	Met water.
Verdunning %	Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor gebruik.
Overschilderbaar	Overschilderbaar: na 6 uur
Overschilderbaar met	Na schuren/matteren (min. P400), goed overschilderbaar met zichzelf of andere watergedragen lakken.

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw of kaal hout binnen	Nieuw of kaal hout binnen Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken(eventueel met Polyfilla Pro 350), afwassen(eventueel met Polyfilla Pro S600)/ ontvetten(met M600). Volledig gronden met Rubbol BL Primer of Rubbol BL isoprimer. 5 - 6 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen. Voorlakken met Rubbol BL Rezisto Satin. 6 uur laten drogen. Eventueel licht schuren en ontstoffen. Aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin.
Onbehandelde ondergronden	Hard PVC binnen Reinigen (eventueel met Polyfilla Pro S600), schuren en ontvetten met Sikkens Verdunning M600 of wasbenzine. Gronden met Rubbol BL Primer of Redox AC Multi Primer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin (één of twee lagen). Ijzerwerk binnen Na voldoende aantal lagen roestwerende verf b.v. Redox AK PRIMER of Redox BL Forte of 2 lagen Redox BL Multi Primer kan men, na licht schuren afwerken met Rubbol BL Rezisto Satin (één of twee lagen). Voor zink en gegalvaniseerd (verzinkt) ijzer binnen Op de zinklagen na ontvetten met M600 en licht schuren een laag Redox AC Multiprimer of Redox BL Multi Primer of Redox BL Forte(eventueel tot 5 % verdund met water voor een glad resultaat) aanbrengen en na licht opschuren, afwerken met Rubbol BL Rezisto Satin (één of twee lagen).
Behandelde ondergronden in goede staat/onderhoud	Oude intacte watergedragen verflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin (één of twee lagen). Oude intacte alkydharsverflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer en na droging matteren. Het geheel overschilderen met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin (één of twee lagen).
Opmerkingen	Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of RUBBOL BL ISOPRIMER. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer, als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een tweede laag RUBBOL BL ISOPRIMER te voorzien. Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals b.v. tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber toepassen. Vooraf de leverancier om raad vragen.

Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen **Rubbol BL Rezisto Satin** (minimum P400).

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	> 100°C
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad op www.sikkens.be/nl/

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	2 jaar in onaangebroken verpakking. Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Verpakkingen	1 L – 2,5 L
Beschikbaarheid kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".

AkzoNobel Paints Belgium
Sikkens Bouwverven – Peintures bâtiments
PB 80 – 1800 Vilvoorde Tel.: +32 2 254 25 00 Fax. : +32 2 254 24 91 Internet: <http://www.sikkens.be/nl/>.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.