

Rubbol XD Gloss

EXTREEM DUURZAME HOOGGLANSLAK MET VERLAAGDE HOEVEELHEID OPLOSMIDDELEN VOOR BUITEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- 30% duurzamer dan de huidige topproducten door de revolutionaire STAR(Styreen Acryl Reinforced) -technologie.
- Hoge glans en uitstekend glansbehoud.
- Buitengewoon duurzaam.
- Uitstekende weervastheid.
- Uitstekende lichtechtheid.
- Hoge dekkraft.
- Gemakkelijke verwerking.
- Uitstekende kantendekking.

Toepassing

Het afschilderen van hout, metaal en diverse kunststoffen dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.

Is door de extreem lange levensduur bij uitstek geschikt om te worden toegepast in kostenbesparende onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk (Sikkens Planmatig Onderhoud). Een kwalitatief en constructief goede ondergrond is hierbij een vereiste.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur : 5 - 35 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%

Verwerking

borstel, rol.

Reiniging gereedschap

White Spirit of M600.

Rendement

Praktisch 13 - 14 m²/l, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Maximum natte laagdikte 70 µm = droog 45 µm.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 3 uur, kleefvrij na 6 - 7 uur en overschilderbaar na ongeveer 24 uur.

Overschilderbaarheid

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Eigenschappen

Dichtheid

Wit : ca. 1,16 kg/dm³

Vaste stof gehalte

74-77 gew.% = 65-69 vol.%

Glansgraad

Hoogglans, >80 GU / 20° (ISO 2813)

Vloeiing

Zeer goed.

Hechting

Uitstekend op alkydhars grondverven en op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Elasticiteit Erichsen

Na een doorharding van 90 uur bij 23°C : 6,6 - 7,3 mm (afhankelijk van de kleur).

Mechanische eigenschappen

Goede slag- en stootvastheid.

Reinigbaarheid

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Uitstekend. Met het geadviseerde 3 lagen systeem op een goede ondergrond, een onderhoudscyclus van 8 - 10 jaar.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk e.d.

Vergelijking

Bij binnentoepassingen zal Rubbol XD Gloss (wit en pasteltinten) onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks licht vergelen.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).



Vluchtige organische stoffen(VOS)	EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Levering	
Verpakking	1 - 2,5 liter
Kleur	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".
Werkwijze	Houtsoorten in de duurzaamheidsklassen III, IV en V verduurzamen met een geschikt impregneermiddel. Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten. Volledig gronden met Rubbol Primer plus. 24 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen. Laten drogen. Overgronden met Rubbol Primer plus. 24 uur laten drogen. Eventueel licht schuren en ontstoffen. Aflakken met RUBBOL XD GLOSS. Opmerking : de natte laagdikte van RUBBOL XD GLOSS mag niet hoger zijn dan 75 µm.
Veiligheidsaspecten	
Produktveiligheidsinformatie	Zie veiligheidsinformatieblad.