


sikkens

für aussen
und innen

streichen



rollen

vor Frost
schützenwasser-
verdünubar

kühl lagern

Alpha Primer SF

Wässrige, pigmentierte Grundierung für aussen und innen

Anwendung	Als feinraues Kontaktbeschichtungsmittel für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe wie glatter Beton, Gipskartonplatten, Klinker oder Kalksandstein sowie für fest Altbeschichtungen. Stärker saugende, mürbe Untergründe mit Alpha Barol*, Super Aktivator* oder mit Alpha Fix* grundieren.
Eigenschaften	Wetterbeständig und nicht verseifbar, wasserdampfdurchlässig, Wasser abweisend, wirkt verfestigend auf den Untergrund mit haftvermittelnden Eigenschaften. Gut verträglich mit allen bauübliche Anstrichmaterialien.
Farbtöne	Weiss
Abtönen	Über das Color-Mix-System
Dichte	1,45 kg/l (Mittelwert)
Verbrauch	160-240 ml/m ² pro Anstrich, entsprechend 4-6 m ² /l (untergrundabhängig)
Trockenzeit (bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden.
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur von +5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 85% nicht überschritten werden.
Verarbeitung	Mit Pinsel, Bürste oder Roller
Verdünnung	Mit Wasser bis max. 10%.
Produktgruppe	Dispersionsfarbe (Produkt-Code M-GP01)
Zusammensetzung gemäss VdL	Acrylat-Copolymer, Titandioxid, Quarz, Silikat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Gefahrenkennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu beachten.
Sicherheitsmassnahmen	Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.
Verpackung	10 Liter
Lagerung	Lagerstabilität ca. 1 Jahr bei sachgemässer, kühler aber frostfreier Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

Verarbeitungshinweise	
Grundregeln	Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.
Hinweis	Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab wie z.B. der Art der Bewitterung, dem konstruktiven Schutz, der mechanischen Belastung und der Wahl des Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. und andere entsprechende Veröffentlichungen.

1. Untergrundvorbereitung und Grundbeschichtung	
Allgemeine Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Schimmel, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.
Allgemeine Untergrundvorbereitung	Reinigen des Untergrund von Verschmutzungen, Russ und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit artgerechtem Füllstoff ausbessern, evtl. vorhandene Nachputzstellen flutieren.

2. Beschichtungsvarianten	
Grundbeschichtungen	<p>Matte, saugfähige Altbeschichtungen Auf schwach saugende Untergründe und zur Erzielung einer griffigen Oberfläche eine Grundbeschichtung mit Alpha Primer SF*</p> <p>Auf abgewitterte, stark saugende Untergründe eine Grundbeschichtung mit Alpha Fix*, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes verdünnt mit Testbenzin.</p> <hr/> <p>Tragfähige, glänzende und nicht saugende Altbeschichtungen: Oberflächen anrauen und entfetten Eine Grundbeschichtung mit Alpha Primer SF</p> <hr/> <p>Gipsputze (P IV und P V): Eine Grundbeschichtung mit Alpha Primer SF weiss, 10-20% mit Wasser verdünnt. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.</p>
Zwischenbeschichtung	<p>Bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen zusätzlich eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Innenwandfarben oder Alpha Fassadenfarben. Hinweis: Die einzelnen Anstrichaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen Merkblättern der Deckbeschichtungen.</p>
Schlussbeschichtung	<p>Mit Alpha Innenwandfarben oder Alpha Fassadenfarben. Hinweis: Die einzelnen Anstrichaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen Merkblättern der Deckbeschichtungen.</p>
Hinweis	<p>Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.</p>

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffungsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Kaufverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.