

## TECHNOLOGIE

Wasserlöslich

## PRODUKTART

Decklack

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein schnell trocknender 1K Parkettklarlack auf Wasserbasis mit einer guten Abriebfestigkeit und mechanischen Beständigkeit.

- Gute Transparenz
- Gute Abriebfestigkeit und mechanische Beständigkeit
- Einfach aufzutragen und zu schleifen
- Sehr schnelle Trocknung
- Lichtecht



## FARBTON

farblos

## GLANZGRAD (CA. GU @ 60°)

20

APT230 - 5 L

## HALTBARKEIT

12 Monate

## LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

## FESTKÖRPER

33.5% ± 1%

## DICHTE

1,04 +/- 1%

## LIEFERVISKOSITÄT

20 ± 2 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

## VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE

Abgestufter Holzschliff Schleifstaub sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer ausbürsten	P120 - P150
--	-------------

## VERDÜNNUNG

Leitungswasser

## APPLIKATIONSVERFAHREN

Pinself, Walzen

## APPLIKATION

Verarbeitungsverviskosität DIN 4mm (sec.)	20
Schichtdicke (g/m <sup>2</sup> )	70 - 125

## TROCKENZEIT BEI 20°C.

staubtrocken	ab 40 Minuten
griffest	mindestens 90 Minuten
Schleifbar	ab 4 Stunden
begehbar	ab 12 Stunden
Aufstellen von Möbeln	ab 24 Stunden
Teppiche auslegen	ab 7 Tagen
Erste Feuchtreinigung	ab 1 Monat

## PRÜFNORMEN

	Rutschfestigkeit gemäß DIN EN 16165:2021
--	--

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2024-08-26 / 4 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany. [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)