


SIKKENS



Pour l'extérieur



Application



avec solvants

Stockage au
frais

Protéger du gel

Alphaliet

Peinture pour façades à base de Pliolite

Utilisation	Pour le revêtement des supports minéraux et des anciens revêtements intacts et bien adhérents, après une préparation appropriée du support.
Propriétés	Bonne résistance aux intempéries et bonne protection contre l'humidité, perméable à la vapeur d'eau, surface formant peu de tensions, bonne adhérence. Le produit Alphaliet peut également être utilisé à basses températures (jusqu'à +1°C).
Teintes	Blanc
Nuançage	Par le biais du système de nuançage Color-Mix
Brillance	Mat
Densité	1,42 kg/l (valeur moyenne pour le blanc)
Temps de séchage (à 23°C et 50 % d'humidité relative de l'air)	Sec après env. 2 à 3 heures, recouvrable après env. 6 heures.
Conditions d'application	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à +5°C (max. +1°C) et supérieure à 30°C, et l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85 %. Lorsque les températures sont inférieures à 10°C, le temps de séchage peut se trouver rallongé. La température ambiante, l'humidité de l'air et la porosité du support ont une influence sur les temps de séchage. En cas de basses températures, les surfaces traitées ne peuvent être recouvertes qu'après 12 à 24 heures.
Mise en œuvre	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless)
Dilution	Pour l'application au pinceau et au rouleau: non dilué. Pour l'application au pistolet Airless: dilué avec un peu de Sangajol 5038 ou de white-spirit, en fonction du système et de l'appareil.
Consommation	200-250 ml/m ² soit 2,5 m ² /l et par couche (au pinceau et au rouleau)
Groupe de produits	Peintures mates pour façades à base de Pliolite
Composition conformément à VdL	Copolymère d'acrylate de styrène, dioxyde de titane, carbonate de calcium, talc, solvants aliphatiques et aromatiques, additifs.
Marquage de danger	Attention. Contient: Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques Hydrocarbures, C9, aromatiques. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Informations importantes	Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec du white-spirit ou du Sangajol 5038
Emballage	15 litres
Stockage	La stabilité au stockage est d'environ 1 an lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine non ouvert, conformément aux prescriptions et dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.
Recyclage	Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de matériaux peuvent être recyclés conformément au code 080111 de l'Union Européenne sur les déchets.
Informations sur la mise en œuvre	
Règles de base	Tous les revêtements, ainsi que les travaux préalables nécessaires, doivent être choisis et appliqués en fonction du bâtiment; cela signifie qu'ils doivent tenir compte de son état et des exigences, auxquelles il est confronté. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage.
Remarques	L'état du support, ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre, doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique. Pour une bonne stabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer à ce sujet les fiches techniques du BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz e.V., ainsi que d'autres publications concernant ce sujet.
Préparation du support	Le support doit être propre, sec, solide, stable et exempt de substances pouvant dégrader l'adhérence, comme de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs.



Nettoyer le support, enlever les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations, par exemple, avec le mortier d'égalisation Herbol Ausgleichsmörtel.

* Veuillez consulter la fiche technique correspondante

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement dans des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Dans la mesure où rien d'autre n'a été spécifiquement écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont, dans tous les cas, autorisées. Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des variantes de revêtements et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison du grand nombre de supports et de la multiplicité des objets, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises relatives au bâtiment correspondant et de les appliquer conformément à l'état actuel de la technique. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.

Variantes de revêtement		
Couche de fond		
Crépis, maçonnerie, etc.	Sur les crépis farinants ou faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec le produit Super Aktivator*, dilué en fonction du pouvoir d'absorption du support. Sur les crépis sablonneux, farinants ou fortement absorbants, appliquer une couche de fond avec le produit Alphafix*, dilué en fonction du pouvoir d'absorption du support.	
Remarque	Selon le pouvoir absorbant du support, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches humide sur humide. La couche de fond ne doit pas former un film étanche et brillant sur la surface traitée.	
Couche intermédiaire et couche de finition	Avec le produit Alphaliet.	
Systèmes de rénovation		
Anciennes couches de peinture intactes	Préparation du support	Nettoyer les anciens revêtements et vérifier la compatibilité avec le produit Alphaliet.
	Couche intermédiaire et couche de finition	Alphaliet
Remarque	Les variantes de revêtements et les supports mentionnés doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes. De plus amples informations sur les systèmes de revêtements peuvent être fournies sur simple demande.	

Tableau pour une application au pistolet

Pistolet	Airless
Pression de pulvérisation en bars	160-180 bars
Taille des buses en mm	0,66 – 0,79 mm (0,026 – 0,031 pouce)
Angle de pulvérisation	65-80°

* Veuillez consulter la fiche technique correspondante

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement dans des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Dans la mesure où rien d'autre n'a été spécifiquement écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont, dans tous les cas, autorisées. Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des variantes de revêtements et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison du grand nombre de supports et de la multiplicité des objets, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises relatives au bâtiment correspondant et de les appliquer conformément à l'état actuel de la technique. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.