


# sikkens


pour l'exté-  
rieurapplication au  
pinceauapplication au  
rouleauapplication  
au pistolet

avec solvants

stockage  
au frais

## Rubbol Express High Gloss

Vernis à base de résine alkyde ultra-brillant et au séchage rapide

Utilisation	Pour un revêtement extrêmement brillant et résistant aux intempéries sur le bois, l'acier et les métaux non ferreux ainsi que sur diverses matières plastiques et anciens revêtements après préparation appropriée.
Propriétés	Très bon écoulement, propriétés de mise en œuvre agréables, séchage rapide, pouvoir couvrant élevé, bonne conservation de la brillance et excellente élasticité sur le long terme.
Teintes	Blanc
Nuançage	Par le biais du système de nuancage Color-Mix
Brillance	80 GU/20° (après env. 1 mois)
Densité	1,14 kg/l (valeur moyenne pour le blanc)
Consommation	65-80 ml/m <sup>2</sup> soit 12-14 m <sup>2</sup> /litre (déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application).
Temps de séchage (à 23°C et 50 % d'humidité relative de l'air)	Hors poussière après env. 1 heure, non-collant après env. 4 heures, recouvrable au pinceau après 12 heures.
Conditions d'application	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température (du support et de l'air) ne doit pas être inférieure à +5°C et l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85 %. Lorsque les températures sont inférieures à 10°C, le temps de séchage peut s'en trouver rallongé.
Mise en œuvre	Au pinceau, au rouleau et au pistolet. On obtient des résultats optimaux lorsque l'épaisseur de la couche humide est comprise entre 80 et 100 µm.
Dilution	Pour l'application au pinceau et au rouleau: non dilué Si nécessaire avec Sangajol 5038. Application au pistolet: avec le diluant ST 825 ou le diluant universel 6217, en fonction du système et de l'appareil..
Groupe de produit	Résine alkyde, pauvre en solvants aromatiques (code produit M-LL02)
Composition conformément à VdL	Résines alkydes, dioxyde de titane, matières de remplissage, additifs. Le produit contient un produit biocide à base d'IPBC (CAS : 55406-53-6) permettant la conservation du film.
Marquage de danger	UN: exempté d'après ADR 2.2.3.1.5  Attention. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) 2-butanone-oxime et butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. Peut produire une réaction allergique.
Informations importantes	Ne pas utiliser dans des espaces intérieurs habités. Les fenêtres et les portes extérieures sont des éléments extérieurs, y compris leurs côtés intérieurs. Assurer une très bonne aération pendant et après l'application. Le traitement ultérieur et l'enlèvement des couches de peinture (ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de vapeurs dangereuses. Procéder de préférence à un ponçage humide / lissage des surfaces. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, portez un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec du diluant ST 825 ou avec Sangajol 5038.
Emballage	1 et 5 litres
Stockage	La stabilité au stockage est d'environ 2 ans lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine non ouvert, conformément aux prescriptions, et dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
Recyclage	Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de matériaux peuvent être recyclés conformément au code 080111 de l'Union Européenne sur les déchets.

### Informations sur la mise en œuvre

Règles de base	Tous les revêtements, ainsi que les travaux préalables nécessaires, doivent être choisis et appliqués en fonction du bâtiment, cela signifie qu'ils doivent tenir compte de son état et des exigences auxquelles il est confronté. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage. Lorsque ce produit est utilisé, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15 %. Conformément aux directives sur les revêtements des fenêtres éditées par le BFS (Bundesausschuss Farbe & Sachwertschutz), conformément au VOB partie C, à la norme DIN 18 363 et aux recommandations de l'Institut für Fenstertechnik e.V. de Rosenheim, les éléments de construction en bois doivent être recouverts, avant leur installation sur les bâtiments, de tous les côtés avec au moins une couche de fond et une couche intermédiaire. L'imprégnation avec un produit de protection du bois n'est pas considérée comme une couche de fond.
Remarques	Les matériaux de revêtement correspondent aujourd'hui à un niveau élevé de la technique. Leur stabilité dépend de nombreux facteurs. En particulier du type d'intempéries, de la protection constructive, de la charge mécanique, ainsi que du choix de la teinte appliquée. L'état du support, ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre, doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique. Pour une bonne stabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer à ce sujet les fiches techniques du BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz e.V., ainsi

	<p>que d'autres publications concernant ce sujet.</p> <p>Lors de travaux de rénovation sur les surfaces extérieures d'éléments de construction à la stabilité formelle et dimensionnelle, le revêtement des faces intérieures doit être également vérifié et, le cas échéant, recouvert avec un produit du même système. Les teintes blanc et dérivées du blanc ont tendance, lors d'un éclairage artificiel ou d'un éclairage naturel insuffisant, à montrer des modifications au niveau de la nuance. Ce phénomène spécifique aux revêtements dilués avec des solvants et à base de résine alkyde peut être encore renforcé en cas de situations sombres ou d'air ambiant contenant de l'ammoniac. En raison de la gêne olfactive possible, il est conseillé de ne pas traiter les surfaces intérieures des meubles et des armoires avec des revêtements dilués avec des solvants.</p>	
Préparation du support et couche de fond	<p>Le support doit être propre, sec, stable, adhérent et exempt de substances pouvant dégrader l'adhérence, comme de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois grisâtres et abîmées par les intempéries jusqu'à obtenir un support en bois stable. Effectuer un ponçage intermédiaire entre chaque couche appliquée.</p> <p>Remarque: observer la fiche technique du BFS n° 18.</p>	
<b>Variantes de revêtement</b>		
<b>Premier revêtement</b>		
Bois à l'extérieur	Imprégnation	Cetol Aktiva <sup>BP*</sup>
	Couche de fond	Rubbol Primer Express* ou Rubbol SP 110*
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Fer et acier	Préparation du support	Degré de préparation de la surface exigé: St 2, ou PMA conformément à la norme EN ISO 12944-4 (élimination mécanique de la rouille)
	Couche de fond	Fond antirouille approprié
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Zinc et tôle d'acier galvanisé	Préparation du support	Lavage avec des agents mouillants ammoniacaux (observer la fiche technique du BFS n° 5)
	Couche de fond	Primer adhérent adapté
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Métaux non-ferreux (aluminium)	Prétraitement du support	Bien nettoyer et dégraisser les surfaces avec le diluant Herbol Nitroverdünner 6220 (voir la fiche technique du BFS n° 6)
	Couche de fond	Primer adhérent adapté
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Premiers revêtements et rénovations	<p>Les dommages plus importants dans le bois doivent être traités au préalable avec les produits de réparation pour le bois* Polyfilla Pro.</p> <p>Après avoir appliqué une couche de fond, les assemblages ouverts, les fissures et les trous peuvent être collés et rebouchés avec Kodrin WV 470* ou Kodrin WV 472*. L'étanchéification des vitrages est effectuée avec un matériau d'étanchéité approprié.</p>	
<b>Systèmes de rénovation</b>		
Anciennes couches de peinture intactes	Préparation du support	Laver le support avec de l'eau ammoniaquée (10 %), poncer légèrement et rincer abondamment à l'eau claire, enlever les parties de l'ancienne couche de peinture qui n'adhèrent plus.
	Couche de fond sur le bois brut	Mit Rubbol Primer Express* ou Rubbol SP 110* Uniquement pour les bois de résineux à l'extérieur: Imprégnation du bois brut avec Cetol Aktiva <sup>BP*</sup>
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Anciennes couches abîmées	Préparation du support	Enlever complètement toutes les anciennes couches de peinture
	Couche de fond	Rubbol Primer Express* ou Rubbol SP 110*
	Enduisage (si nécessaire)	Avec Polyfilla Pro W360*
	Couche intermédiaire	Rubbol Grund plus*
	Couche de finition	Rubbol Express High Gloss
Remarque	<p>Les structures de revêtements et les supports mentionnés doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes. De plus amples informations sur les systèmes de revêtements peuvent être fournies sur simple demande.</p>	

\* Veuillez consulter la fiche technique correspondante

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement dans des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Dans la mesure où rien d'autre n'a été spécifiquement écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont, dans tous les cas, autorisées. Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison du grand nombre de supports et de la multiplicité des objets, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises relatives au bâtiment correspondant et de les appliquer conformément à l'état actuel de la technique. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.