


sikkens



per interni ed
esterni



a pennello



a solvente



conservare
al fresco

Alpha Fix

Fondo d'impregnazione incolore, per esterni ed interni, a solvente

Campo d'applicazione	Fondo per il consolidamento di tutti i supporti assorbenti, minerali come intonaci, superfici di cemento e fibrocemento e substrati simili.
Caratteristiche	Il prodotto è resistente agli agenti atmosferici, non saponificabile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e consolida intonaci di supporto friabili e sfarinanti. Protezione contro le efflorescenze grazie agli ingredienti del supporto.
Tinte	Incolore
Densità	0,9 kg/l (valore medio)
Resa	50-400 ml/m ² corrispondenti a 3-20 m ² /l, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Mano successiva dopo 48-72 ore
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +5°C né superiore al max. a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%. Temperature inferiori a 10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello o spazzola, eventualmente anche a spruzzo (airless)
Diluizione	Con Sangajol 5038 nella misura del 30% al massimo, in funzione del potere assorbente del supporto.
Gruppo prodotto	Fondo incolore (codice prodotto M-GF04)
Composizione secondo VdL	Resina acrilata, white-spirit, aromatici, additivi
Indicazioni di pericolo	<p>UN: 1263 PITTURA</p> <p>Attenzione. Contiene Nafta (petrolio), frazione pesante di „hydrotraiting“</p> <p>Liquido e vapori infiammabili. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. - Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTI-VELENI o un medico. Conservare in luogo fresco. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.</p> <p>Contiene metacrilato di isobutile. Può provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p>
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con diluente alla nitro.
Confezione	10 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 2 anni; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	<p>Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, Parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.</p> <p>Trattamenti quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.</p>
Avvertenza	<p>Oggi, i prodotti per tingeggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare.</p> <p>La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.</p>
Preparazione del supporto e mano di fondo	<p>Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.</p> <p>Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con materiali idonei, se necessario neutralizzare i rappezzati.</p> <p>Non utilizzare Alpha Fix su sistemi compositi di isolamento termico con isolante al polistirolo e su intonaci contenenti polistirolo.</p> <p>Alpha Fix potrebbe dissolvere le pitture a base di resina polimerizzata e le pitture a dispersione. Per coprire le pitture di facciate esistenti, consigliamo di utilizzare Alpha Barol* o Super Aktivator*.</p>

1. Varianti di verniciatura	
1.1 Mano di fondo	
Intonaci, murature ecc.	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 4 settimane. Una mano con Alpha Fix. Su intonaci molto assorbenti applicare 2 volte bagnato su bagnato fino a completa saturazione.
Avvertenza	La mano di fondo non deve assolutamente formare una pellicola chiusa e lucida sulla superficie. Il supporto deve essere assorbente affinché possa penetrarvi il fondo. I supporti non assorbenti, chiusi e compatti, p.es. vecchie pitture a dispersione intatte, non devono essere trattati con Alpha Fix.
2. Mano intermedia e di finitura	Con tutte le pitture a dispersione e le vernici all'acqua.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.