


sikkens



per esterni



a pennello



a rullo



idrodiluibile



teme il gelo



conservare al fresco

Alpha Supraliet Primer

Fondo per facciate a base di polisilicato

Campo d'applicazione	Fondo impregnante per supporti assorbenti, sfarinanti o farinosi nel sistema con Alpha Supraliet*
Caratteristiche	Ottimo effetto consolidante, alta permeabilità al vapore acqueo, resistente agli alcali, regola il potere assorbente del supporto.
Tinte	Incolore
Densità	1,03 kg/l (valore medio)
Resa	100-130 ml/m ² corrispondenti a 8-10 m ² /l, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Mano successiva a pennello dopo 4-6 ore.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +8°C e l'umidità relativa dell'aria non superiore all'85%. Temperature inferiori a 10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello e a rullo
Diluizione	Con acqua nella misura del 50% max., in funzione del potere assorbente del supporto.
Gruppo prodotto	Fondo incolore (codice prodotto M-GF01)
Composizione secondo VdL	Polisilicato, copolimero acrilico, acqua, additivi.
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	5 litri, 14 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	<p>Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv 3; Pittura e imbiancatura.</p> <p>L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.</p> <p>A causa dell'effetto corrosivo del prodotto, prima dell'applicazione coprire le superfici circostanti, in particolare vetro, ceramica, clinker, pitture e metalli. Lavare immediatamente con acqua gli spruzzi di pittura.</p> <p>Non applicare con vento forte e sotto i raggi diretti del sole. Proteggere le pitture dalla pioggia, dall'estrema umidità dell'aria (nebbia) e dal gelo fino all'essiccamento completo. Per ottenere superfici dall'aspetto uniforme (tinta), si consiglia di rendere uniformemente assorbente il supporto per l'applicazione rapida bagnato su bagnato.</p>
Avvertenza	<p>Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori. In particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare.</p> <p>La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.</p>
Preparazione del supporto e mano di fondo	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.

1. Varianti di verniciatura

1.1 Mano di fondo	Su supporti minerali e silicizzanti
Intonaci CS I, CS II, CS III e CS IV (P IC, P II e P III)	<p>A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 4 settimane. Spazzolare e pulire tutte le vecchie pitture ai silicati o minerali.</p> <p>Su intonaci stabili e poco assorbenti: applicare una mano di fondo Alpha Supraliet*, diluito con Alpha Supraliet Primer nella misura del 10-15%.</p> <p>Avvertenza: Osservare la scheda BFS n. 9.</p>

1. Varianti di verniciatura (continua)	
	Su intonaci freschi, friabili, a forte o vario assorbimento, nonché vecchie pitture minerali ben aderenti, sfarinanti, rovinate dagli agenti atmosferici: applicare una mano di fondo con Alpha Supraliet Primer diluito con il 50% d'acqua. Su intonaci molto assorbenti applicare 2 volte bagnato su bagnato. Avvertenza: Osservare la scheda BFS n. 9.
1.2 Mano di fondo	Su supporti a base di leganti organici
Pitture a dispersione opache, pitture siliciche in emulsione, intonaci a dispersione sintetici	Su supporti assorbenti, farinosi o sfarinanti: applicare una mano di fondo con Alpha Supraliet Primer, diluito con il 50% d'acqua. Su supporti non assorbenti, farinosi o sfarinanti: applicare direttamente Alpha Supraliet*, diluito con Alpha Supraliet Primer nella misura del 10-15%.
2. Mano di finitura	Per tutti i supporti summenzionati Applicare due mani di Alpha Supraliet*, diluito con Alpha Supraliet Primer nella misura del 5-15%.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.