

sikkens



per interni



a pennello



a rullo

a spruzzo
airless

teme il gelo

agitare prima
dell'uso

all'acqua

conservare
al fresco

Alphacryl Pure Mat SF

Pittura opaca per pareti interne, priva di solventi

Classe di resistenza all'abrasione a umido 1 secondo DIN EN 13300

Campo d'applicazione	Per rivestimenti di pregio su pareti interne, p.es. intonaco, muratura, pannelli di cartongesso, tappezzerie di fibra grezza, carta da parati verniciabile in rilievo e strutturata, tessuto in fibra di vetro e vecchie pitture ancora solide.
Caratteristiche	Pittura opaca per pareti, per interni, priva di solventi, ottima distensione, mantiene la struttura. Per superfici di forte impatto estetico, lisce, molto sollecitabili meccanicamente. Di facile pulizia, proprietà antilucido (sbiancamento da sollecitazione/effetto scrittura).
Tinte	Bianco
Colorazione	Mediante sistema Color-Mix
Brillantezza	Opaco (2,5 GU circa)
Potere coprente	Potere coprente classe 1 secondo DIN EN 13300
Densità	1,45 kg/l (valore medio)
Resa	90-120 ml/m ² / mano, corrispondenti a 8-12 m ² /l (in funzione del supporto)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1 ora circa, mano successiva dopo 6 ore circa
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +5°C e l'umidità relativa dell'aria non superiore all'85%.
Applicazione	A rullo, a pennello o a spruzzo (Airless)
Diluizione	Se necessario con acqua
Gruppo prodotto	Pittura a dispersione (codice prodotto M-DF01)
Composizione secondo VdL	Dispersione di copolimero acrilico, biossido di titanio, carbonato di calcio, riempitivi silicatici, acqua, additivi, conservante
Indicazioni di pericolo	RID/ADR: Nessuna Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere contattare il CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/contenitore conformemente alle disposizioni locali/nazionali. Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare reazioni allergiche.
Misure di sicurezza	L'ulteriore trattamento di strati di pittura come carteggiatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o fumo pericolosi. Se possibile procedere con carteggiatura a umido/spianatura. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	Bianco: 12,5 litri / Basi: 1, 5 e 12,5 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Smaltire le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Per ottenere superfici dall'aspetto uniforme, si consiglia di rendere uniformemente assorbente il supporto per l'applicazione rapida bagnato su bagnato. Per mantenere le proprietà del prodotto, non mescolare Alphacryl Pure Mat SF con altri prodotti vernicianti.
A spruzzo airless	Ugello 0,017-0,025" / 0,43-0,64 mm Pressione 150 bar Angolo di spruzzatura 40-80°
Avvertenza	Oggi, i prodotti per tingere sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.

1. Preparazione del supporto e mano di fondo	
Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, muffa, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti. A seconda delle condizioni della temperatura all'interno, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Supporti non adatti: materie plastiche, legno, supporti orizzontali esposti all'acqua, supporti umidi.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare eventuali punti danneggiati del supporto con riempitivi idonei, se necessario neutralizzare i rappezzi.
2. Varianti di verniciatura	
Mani di fondo	Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III, CS IV (P II, P III): Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare. Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 10. Intonaci a gesso (P IV e P V): Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 10. Pannelli di cartongesso: Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Nota: Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Applicare una mano intermedia con Alpha Isoprimer SF* su pannelli di cartongesso ingialliti e/o scoloriti. Avvertenza: Per la verniciatura di pannelli di cartongesso osservare la scheda BFS n. 12. Calcestruzzo assorbente e calcestruzzo poroso (interno): Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Calcestruzzo non assorbente (interno): Con Alpha Primer SF osservare le schede BFS N. 8 e 11. Pietra arenaria calcarea (solo mattoni paramano resistenti al gelo): La muratura non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le connessioni devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Il rivestimento deve essere applicato non prima di tre mesi dal completamento della muratura a faccia vista. Osservare la scheda BFS n. 2. Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e carte da parati ruvide, aderenti e verniciabili: Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente. Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti): Irruvidire e sgrassare le superfici. Applicare una mano di fondo con Alphacryl Pure Mat SF. Vecchie pitture a colla: Rimuovere completamente le pitture a colla. Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.
Mano intermedia	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alphacryl Pure Mat SF, diluito in volume al 10% max. con acqua.
Mano di finitura	Mano copiosa e uniforme con Alphacryl Pure Mat SF, diluito in volume al 5% max. con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.