CETOL AKTIVA BS

A solvente
Protettore legno.

Impregnante (protettore legno) incolore per esterni, a base di solventi, liquido, pronto all'uso, efficace contro i funghi che scolorano il legno.

USO

Uso	Protettore legno per esterni, per la protezione preventiva dai funghi che scolorano il legno senza contatto a terra nelle classi di utilizzo 2 e 3.1 ai sensi della norma EN 335. Questo prodotto è destinato all'uso su legno poco durabile o non durabile o su legno con fascia di alburno > 5% (classi di resistenza 4 e 5 secondo la norma EN 350-2). Non utilizzare per interni. Finestre e porte esterne sono elementi esterni, come anche le loro parti interne. Non applicare su legno a contatto diretto con generi alimentari e mangimi. Non applicare il prodotto su alveari o nelle vicinanze dei corsi d'acqua. Non trattare le parti di legno che potrebbero venir leccate o rosicchiate da animali da reddito.
Caratteristiche	Impregnante incolore per esterni, pronto all'uso, efficace contro i funghi che scolorano e deteriorano il legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tinte	Incolore
Resa	160 -200 ml/m2 circa (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova)
Diluizione	Prodotto pronto per l'applicazione a pennello
Applicazione	Mescolare il materiale prima dell'uso; applicazione a pennello e mediante immersione
Temperatura minima di applicazione	8-30 °C per supporto, aria e materiale e durante l'essiccamento con umidità relativa dell'aria max dell'85%
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 2 ore circa, al tatto dopo 8 ore circa, mano successiva dopo 12 ore circa (con prodotti idrodiluibili dopo 48 ore). Attenzione: durante l'essiccamento provvedere a una regolazione della temperatura e a un ricambio dell'aria adeguati.
Composizione secondo. Vdl (Associazione Industria Vernici, Germania)	Resina alchidica, olio di lino, acqua, idrocarburi, glicoletere, additivi, IPBC
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti sulla sicurezza e il contrassegno riferirsi alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno figura anche sull'etichetta del prodotto. Rispettare le avvertenze ivi riportate.
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con detergente per pennelli normalmente reperibile in commercio, diluente KH o sostituto della trementina
Confezione	1 l, 5 l, 10 l e 500 l
Magazzinaggio	A temperatura ambiente (da 5 a 30 °C). Chiudere bene le latte iniziate! La stabilità di magazzinaggio verificata è di 2 anni.
Smaltimento	Il prodotto non può essere riutilizzato né riciclato I residui di prodotto inutilizzati devono essere raccolti e conferiti in un centro di raccolta di rifiuti speciali.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Avvertenze generiche	I preservanti del legno contengono agenti biocidi per proteggere il legno dai parassiti. Queste sostanze vanno pertanto impiegate soltanto in conformità alle istruzioni per l'uso ed esclusivamente per i campi di applicazione consentiti e autorizzati. L'uso improprio può provocare danni alla salute e all'ambiente. In caso dicontatto con gli occhi, consultare un medico. In caso d'inalazione, respirare aria fresca. In caso di malessere consultare un medico. Non lavorare con fiamme libere e luce diretta. Togliersi gli indumenti sporchi o impregnati dal prodotto. Lavare abbondantemente con acqua e sapone gli spruzzi di prodotto sul pavimento o sulla pelle. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente e smaltire appropriatamente. Il prodotto non deve andare a finire nellefognature, nell'acqua o nel terreno.
Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati e i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Secondo le direttive per la verniciatura di finestre edite da Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni), VOB, Parte C, DIN 18363 e secondo le raccomandazioni dell'Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (istituto tecnico per finestre), prima di montare elementi di legno negli edifici occorre applicarvi almeno una mano di fondo ed una intermedia su tutta la superficie. In questo senso, l'impregnazione con un protettore legno non è considerata mano di fondo.
Avvertenza	Oggi i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe. Per il rinnovo delle superfici esterne di elementi edili di precisione occorre verificare la verniciatura delle parti interne e se necessario riverniciare con lo stesso sistema.
Preparazione generale del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive (in particolare, carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici). Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 18! Carteggiare il legno, pulire le superfici resinose, collose e untuose con diluente alla nitro, quindi farle asciugare bene all'aria. Avvertenza: osservare la scheda tecnica BFS N. 18.

VARIANTI DI VERNICIATURA

Avvertenza per la verniciatura di materiali a base di legno	Sono idonei solo pannelli truciolari del tipo V100 o V100G secondo la norma DIN 68763. Il tenore di umidità dei pannelli durante l'applicazione e nelle condizioni di utilizzo non deve superare il 12%. Con tutti i materiali a base di legno è assolutamente necessario un incollaggio resistente agli agenti atmosferici. Nei pannelli in compensato multistrato, i cosiddetti multiplex, secondo la norma DIN 68705 (ad es. del tipo BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G, BSTAE 100 G) la fuga (incollaggio) è resistente agli agenti atmosferici, ma non lo è il derivato del legno (sostanza legnosa) nel suo insieme. L'umidità assoluta durante l'applicazione e nelle condizioni di utilizzo deve essere tra il 5% e il 15% (atro). Pertanto i materiali a base di legno secondo lo stato della tecnica sono solo parzialmente idonei all'impiego in esterni quando esposti all'azione diretta degli agenti atmosferici. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 18.
Avvertenza per la verniciatura di elementi edili in legno di precisione (finestre e porte esterne)	Il tenore di umidità del legno, misurato in più punti alla profondità di min. 5 mm, non deve superare il 12%.
Mano di fondo, intermedia e Mano di finitura	Su supporti pretrattati con impregnante, è possibile applicare, per l'ulteriore ciclo di verniciatura, tutte le pitture a smalto Rubbol e velature Cetol adatte all'oggetto, nonché prodotti analoghi Herbol. Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche delle relative finiture.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura e i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a 6203 Sempach Station Tel. 041 469 67 00 Fax 041 469 67 01