

SIKKENS



per interni



a pennello



a rullo



finestre



all'acqua



teme il gelo

Cetol BL Varnish Satin

Cetol BL Varnish Mat

Vernice trasparente brillante satinata o opaca a base uretanica, per interni

Campo d'applicazione	Vernice trasparente idrodiluibile per impreziosire elementi in legno verniciato e non in ambienti interni, p.es. tavole per pareti, porte, mobili, ecc. L'elevata trasparenza esalta le velature del legno. Cetol BL Varnish può essere applicato in abbinamento a Cetol BL Decor.
Caratteristiche	Odore leggero, facile da applicare, ottima distensione, essiccamento rapido, antigraffio e resistente all'ingiallimento. Migliora in modo durevole le caratteristiche superficiali meccaniche degli elementi in legno sensibili. Di facile pulizia con normali detergenti domestici. Non resistente all'alcol.
Tinte	Incolore
Grado di brillantezza	Cetol BL Varnish Satin: 30 GU/60° circa Cetol BL Varnish Mat: 15 GU/60° circa In funzione del supporto e dello spessore dello strato
Densità	1,04 kg/l (valore medio)
Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1 ora circa, mano successiva a pennello dopo 4 ore circa I legni tanninici e determinate condizioni climatiche possono rallentare l'essiccamento.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +10°C né superiore a 35°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%.
Applicazione	A pennello e a rullo
Diluizione	Prodotto pronto all'uso.
Resa	70-80 ml/m ² corrispondenti a 13-14 m ² /l (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova).
Gruppo prodotto	Vernice trasparente (codice prodotto: M-KH01)
Composizione secondo VdL (Associazione Industria Vernici, Germania)	Copolimero di acrilato, acido silicico, acqua, cere, glicoli, glicoletere, esteri, additivi, conservante.
Indicazioni di pericolo	UN: - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-Benzidothiazolo-3(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Misure di sicurezza	L'ulteriore trattamento di strati di pittura come carteggiatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o fumo pericolosi. Se possibile procedere con carteggiatura a umido/spianatura. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	1 e 5 litri
Stoccaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Smaltire le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. Mescolare bene il materiale prima dell'uso. I rivestimenti incolore o lievemente pigmentati non possono proteggere dall'ingiallimento naturale del legno dovuto all'azione della luce. Su alcuni tipi di legno, specialmente legno di latifoglie, applicando rivestimenti idrodiluibili possono prodursi scolorimenti da sostanze contenute nel legno. Queste sostanze, anche con rivestimento di fondo e intermedio già presenti, possono provocare scolorimenti nel nuovo rivestimento, talvolta non immediatamente visibili.
----------------	--

Avvertenza	<p>Oggi, i prodotti per tingeggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta applicata.</p> <p>La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.</p>	
Preparazione del supporto e mano di fondo	<p>Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere del 15% al massimo.</p> <p>Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Nota: osservare la scheda BFS n. 20</p> <p>Le superfici calpestabili sono sottoposte a forte sollecitazione meccanica; pertanto Cetol BL Decor non è idoneo.</p>	
Preparazione generale del supporto	<p>Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia e residui sfarinanti. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici. Esaminare i vecchi rivestimenti in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Riparare i punti difettosi e pretrattare i supporti. Eseguire una lieve carteggiatura intermedia dopo ogni mano.</p>	
Varianti di verniciatura		
Prima mano		
Legno nuovo, verniciatura con pittura colorata	Mano di fondo e intermedia	2-3 mani di Cetol BL Decor*
		Lieve carteggiatura intermedia (grana 280)
	Mano di finitura	2 mani di Cetol BL Varnish Satin o Cetol BL Varnish Mat
Legno nuovo, verniciatura incolore	Mano di fondo, intermedia e di finitura	3 mani di Cetol BL Varnish Satin o Cetol BL Varnish Mat
Sistemi di rinnovo		
Vecchi rivestimenti integri	Preparazione del supporto	Pulire accuratamente, quindi carteggiare per togliere il lucido.
	Mano intermedia e di finitura	1-2 mani di Cetol BL Varnish Satin o Cetol BL Varnish Mat
Vecchie pitture non intatte	Preparazione del supporto	Rimuovere completamente le vecchie pitture, carteggiare fino al legno sano le superfici di legno ingrigite.
	Mano di fondo	Per rivestimenti colorati: 2-3 mani di Cetol BL Decor* Per rivestimenti incolore: 1-2 mani di Cetol BL Varnish Satin o Mat
	Mano intermedia e di finitura	1-2 mani di Cetol BL Varnish Satin o Cetol BL Varnish Mat
Avvertenze	<p>I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.</p>	

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.