

# SIKKENS



per interni



applicazione



idrodiluibile



conservare al fresco



teme il gelo

## Rubbol BL Rezisto Satin

Vernice brillante seta all'acqua per interni

Uso	Per verniciature pregiate e resistenti all'usura su supporti di legno, metallo e plastica rigida, nonché vecchie pitture, previo adeguato trattamento del supporto. Indicato in particolare per porte, pareti divisorie, arredo legno e strutture varie in legno all'interno. Resistente al calore fino a 80 °C (per esempio radiatori).
Caratteristiche	Prodotto leggermente tissotropico, dall'odore leggero, che vanta un lungo tempo di lavorabilità, buona distensione, ottimo potere coprente ed elevata copertura dei bordi (buona presa). I rivestimenti risultano resistenti al bloccaggio, agli urti, alle scalfitture, all'usura e al sudore delle mani, nonché di facile pulizia e non ingialliscono.
Tinte	Bianco
Colorazione	Mediante sistema Color-Mix
Brillantezza	Satinato (20-30 GU/60°)
Densità	1,27 kg/l (valore medio)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 20 minuti circa, al tatto dopo 2 ore circa, mano successiva dopo 6 ore circa.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%. Temperature inferiori a 10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo
Diluizione	Prodotto pronto all'applicazione. Se necessario diluire con poca acqua.
Resa	80-100 ml/m <sup>2</sup> corrispondenti a 10-12 m <sup>2</sup> /l
Gruppo prodotto	Smalti a dispersione (codice prodotto: M-LW01)
Composizione secondo VdL	Resina acrilica, biossido di titanio, cere, acido silicico, acqua, etanolo, glicoli, additivi, conservanti.
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
Misure di sicurezza	Trattamenti quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	1 e 2,5 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo.

### Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere del 15% al massimo. Secondo le direttive per la verniciatura di finestre edite da Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni), VOB, Parte C, DIN 18363 e secondo le raccomandazioni dell'Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (istituto tecnico per finestre), prima di montare elementi di legno negli edifici occorre applicarvi almeno una mano di fondo ed una intermedia su tutta la superficie. In questo senso, l'impregnazione con un protettore legno non è considerata mano di fondo. Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.
Avvertenza	Su alcuni tipi di legno, specialmente legno di latifoglie, applicando prodotti idrodiluibili possono prodursi scolorimenti da sostanze contenute nel legno. Queste sostanze, anche con rivestimento di fondo e intermedio già presenti, possono provocare scolorimenti nel nuovo rivestimento, talvolta non immediatamente visibili. Per il rinnovo delle superfici esterne di elementi edili di precisione occorre verificare la verniciatura delle parti interne e se necessario riverniciare con lo stesso sistema.
Preparazione del supporto e mano di fondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici. Prima mano e rinnovi: trattare i punti molto danneggiati del legno con Polyfilla Pro W300 / W360. Incollare ed ermetizzare bisellature aperte, crepe e buchi con Kodrin WV 470* dopo aver applicato il fondo. Sigillare i vetri con mastice adatto. Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Avvertenza: Osservare la scheda BFS N° 18.

Varianti di verniciatura		
Legno	Mano di fondo	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Acciaio e ferro	Preparazione del supporto	Grado di preparazione della superficie richiesto St 2, risp. PMA secondo EN ISO 12944-4
	Mano di fondo	Fondo antiruggine adatto
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Zinco e acciaio zincato	Preparazione del supporto	Lavare con detergente ammoniacale (vedere scheda BFS N. 5)
	Mano di fondo	Primer aderente idoneo
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Metallo non ferroso (alluminio)	Trattamento preliminare del supporto	Pulire e sgrassare accuratamente i supporti con diluente alla nitro (vedere scheda BFS N. 6)
	Mano di fondo	Primer aderente idoneo
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
PVC rigido	Trattamento preliminare del supporto	Lavare con detergente ammoniacale (vedere scheda BFS N. 22)
	Mano di fondo	Rubbol BL Schnellgrund*
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano intermedia e di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Sistemi di rinnovo		
Vecchie pitture intatte	Preparazione del supporto	Lavare con una soluzione di ammoniaca (al 10%), carteggiare, quindi sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovere le vecchie verniciature maladerenti.
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Vecchie pitture non intatte	Preparazione del supporto	Rimuovere del tutto le vecchie pitture.
	Mano di fondo	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer* Solo per legno resinoso all'esterno: impregnazione del legno grezzo con Cetol Aktiva <sup>BP</sup> *
	Stuccatura (se necessario)	Passare tutta la superficie o stuccare a macchia di leopardo con Polyfilla Pro W300 o W360
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Rezisto Satin
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.	

\* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.