

# SIKKENS

per interni ed  
esterni

a pennello



a rullo



a spruzzo

agitare prima  
dell'uso

idrodiluibile



teme il gelo

## Rubbol BL Schnellgrund

Prodotto idrodiluibile per mano di fondo e intermedia, per esterni e interni

Campo d'applicazione	Prodotto per mano di fondo e intermedia su legno, metalli non ferrosi, intonaci neutri e PVC rigido.
Caratteristiche	Facile da applicare, essiccamento rapido, odore neutro, buon potere riempitivo e adesivo.
Tinte	Bianco, RAL 9010
Densità	1,4 kg/l (valore medio)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 30 minuti circa, mano successiva a pennello non prima di 6 ore.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +5°C né superiore a 35°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%. Temperature inferiori a 10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello, a rullo, a spruzzo (ad alta pressione e airless)
Diluizione	Prodotto pronto all'uso. L'aggiunta del 5% di acqua circa può migliorare la distensione. Applicazione a spruzzo: in funzione del sistema e dell'attrezzatura.
Resa	100 ml/m <sup>2</sup> circa, corrispondenti a 10 m <sup>2</sup> /litro circa (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova).
Gruppo prodotto	Fondo alchidico all'acqua (codice prodotto M-GP01)
Composizione secondo VdL	Resina stiroacrilica, esteri epossidici, biossido di titanio, pigmenti anticorrosione, pigmenti coloranti, talco, gesso, silicati, acqua, glicoli, glicoletere, additivi
Indicazioni di pericolo	UN: - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.
Misure di sicurezza	Trattamenti quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	1 e 5 litri
Stoccaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Smaltire le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

### Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.
Avvertenza	Oggi, i prodotti per tinggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta applicata. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.
Preparazione del supporto e mano di fondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere del 15% al massimo. Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Nota: osservare la scheda BFS n. 20!
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia e residui sfarinanti. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici. Esaminare i vecchi rivestimenti in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Riparare i punti difettosi e pretrattare i supporti. Eseguire una lieve carteggiatura intermedia dopo ogni mano.

Varianti di verniciatura		
Prima mano		
Legno all'esterno	Impregnazione	Solo con legno di conifere in esterni (DIN 68800, Parte 3): Cetol BL AktivaBP* o Cetol AktivaBP*
	Mano di fondo e intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Legno all'interno	Mano di fondo	Rubbol BL Schnellgrund
	Stuccatura	Se necessario con Kodrin-Spachtel*
	Mano intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Acciaio e ferro all'interno	Mano di fondo	Fondo antiruggine adatto
	Mano intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Metalli non-ferrosi all'interno	Mano di fondo	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Prima mano e rinnovi	Sui punti molto danneggiati del legno usare prima un prodotto Polyfilla Pro* per la riparazione del legno. Incollare ed ermetizzare bisellature aperte, crepe e buchi con Kodrin WV 470* o Kodrin WV 472*. Sigillare i vetri con mastice adatto.	
Sistemi di rinnovo		
Vecchie pitture intatte	Preparazione del supporto	Lavare con una soluzione di ammoniaca (al 10%), carteggiare, quindi sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovere le vecchie verniciature maladerenti.
	Mano di fondo e intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Vecchie pitture non intatte	Preparazione del supporto	Rimuovere del tutto le vecchie pitture.
	Impregnazione	Solo con legno di conifere in esterni (DIN 68800, Parte 3): Cetol BL AktivaBP* o Cetol AktivaBP*
	Mano di fondo e intermedia	Rubbol BL Schnellgrund
	Mano di finitura	Vernice di finitura Rubbol idonea per l'oggetto
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.	

Tabella spruzzo			
Applicazione a spruzzo	Bassa pressione	Alta pressione	Airless
Pressione	-	2,5-3,5 bar	90-120 bar
Ugello	1,5 mm	1,5 mm	0,28-0,33 mm
Angolo	-	-	30-60°
Mani incrociate	2-2,5	1-1,5	0,5-1
Diluizione	12-15 %	8-10%	-
Viscosità (coppa DIN 4mm/20°C)	25-30 secondi	25-30 secondi	Viscosità alla consegna

\* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.