


sikkens



per esterni



a pennello



a rullo



a spruzzo

contiene
solventiconservare
al fresco

Rubbol SB plus

Vernice alchidica ultrabrillante rinforzata al silicone, caratterizzata da ottima resistenza agli agenti atmosferici

Campo d'applicazione	Per rivestimenti brillanti, estremamente resistenti agli agenti atmosferici, su legno, acciaio e metalli non ferrosi, nonché su varie materie plastiche e vecchie verniciature previo adeguato trattamento. In virtù dell'elevata resistenza, Rubbol SB Plus è ottimo per verniciature di lunga durata in ambienti esterni.
Caratteristiche	Ottima scorrevolezza, buona lavorabilità, ottimo potere coprente e brillantezza di lunga durata. Rubbol SB è dotato di protezione pellicola atta a prevenire l'infestazione da alghe e funghi, pertanto non deve essere usato in ambienti interni. L'efficacia è limitata nel tempo e dipende dal tipo di costruzione e dalle condizioni ambientali. Rubbol SB Plus è disponibile anche in "qualità a spruzzo". La tissotropia lievemente superiore di questa qualità migliora la presa sulle superfici verticali.
Tinte	Bianco e tinte tramite sistema Color-Mix.
Grado di brillantezza	80 GU/20° (dopo 1 mese circa)
Densità	1,14 kg/l (valore medio con il bianco)
Resa	65-75 ml/m ² corrispondenti a 13-15 m ² /l (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova).
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 2-3 ore, non coloso dopo 4 ore, mano successiva a pennello dopo 18 ore.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a +5°C e l'umidità relativa dell'aria non superiore al 85%. Temperature inferiori a 10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo Il risultato ottimale si ottiene con uno strato bagnato spesso 80-100 µm.
Diluizione	Per applicazioni a pennello e a rullo diluire con Sangajol 5038, se necessario. Per l'applicazione a spruzzo diluire con diluente ST 825, in funzione del sistema e dell'attrezzatura.
Gruppo prodotto	Resina alchidica, a basso contenuto di aromati (codice prodotto M-LL02)
Composizione secondo VdL	Combinazione di resine alchidiche, biossido di titanio, riempitivi, solventi, additivi, protezione pellicola. Questa miscela contiene un biocida per la conservazione della pellicola a base di IPBC (CAS: 55406-53-6)
Indicazioni di pericolo	ONU: esente in base a ADR 2.2.3.1.5 Attenzione. Liquido e vapori infiammabili. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare in luogo fresco. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 2-butanone ossima e butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile. Può provocare una reazione allergica.
Avvertenze importanti	Non usarlo in locali abitati. Finestre e porte esterne sono elementi esterni, come anche le loro parti interne. Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con diluente ST 825 o Sangajol 5038.
Confezione	1 l, 2,5 e 5 l
Stoccaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 2 anni; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Smaltire le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere del 15% al massimo. Secondo le direttive per la verniciatura di finestre edite da Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni), VOB, Parte C, DIN 18363 e secondo le raccomandazioni dell'Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (istituto tecnico per finestre), prima di montare elementi di legno negli edifici occorre applicarvi almeno una mano di fondo ed una intermedia su tutta la superficie. In questo senso, l'imregnazione con un protettore legno non è considerata mano di fondo.
Avvertenze	Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.



Per il rinnovo delle superfici esterne di elementi edili di precisione occorre verificare la verniciatura delle parti interne e se necessario riverniciare con lo stesso sistema.

In presenza di illuminazione artificiale o insufficiente illuminazione naturale, il bianco e le tinte derivate dal bianco tendono a cambiar colore. Questa manifestazione tipica dei prodotti vernicianti alchidici diluibili con solventi può accentuarsi in caso di magazzinaggio al buio e aria interna contenente ammoniacale.

Per il possibile odore sgradevole, non applicare prodotti vernicianti a solvente sulle superfici interne dei mobili.

Preparazione del supporto e mano di fondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici. Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Nota: osservare la scheda BFS n. 18.	
--	---	--

Varianti di verniciatura

Prima mano		
Legno all'esterno	Impregnazione	Cetol Aktiva ^{BP} *
	Mano di fondo	Rubbol Primer Express*
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus
Acciaio e ferro	Preparazione del supporto	Grado di preparazione della superficie richiesto St 2, risp. PMA secondo EN ISO 12944-4 (derugginazione meccanica)
	Mano di fondo	Fondo antiruggine idoneo
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus*
Zinco e lamiera d'acciaio zincata	Preparazione del supporto	Lavare con detergente ammoniacale (vedere scheda BFS N. 5)
	Mano di fondo	Primer aderente idoneo
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus
Metalli non ferrosi (alluminio)	Trattamento preliminare del supporto	Pulire e sgrassare accuratamente i supporti con diluente alla nitro Nitroverdünnner 6220 (vedere scheda BFS N. 6)
	Mano di fondo	Primer aderente idoneo
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus
Prima mano e rinnovi	Sui punti molto danneggiati del legno usare prima un prodotto Polyfilla Pro* per la riparazione del legno. Incollare ed ermetizzare bisellature aperte, crepe e buchi con Kodrin WV 470* o Kodrin WV 472*. Sigillare i vetri con mastice adatto.	
Sistemi di rinnovo		
Vecchie pitture intatte	Preparazione del supporto	Lavare con una soluzione di ammoniacale (al 10%), carteggiare, quindi sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovere le vecchie verniciature maladerenti.
	Mano di fondo su legno grezzo	Rubbol Primer Express* Solo su legno resinoso all'esterno: impregnazione del legno grezzo con Cetol Aktiva ^{BP} *
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus
Vecchie pitture non intatte	Preparazione del supporto	Rimuovere del tutto le vecchie pitture.
	Mano di fondo	Rubbol SP110*
	Stuccatura (se necessario)	Polyfilla PRO W360
	Mano intermedia	Rubbol Grund plus*
	Mano di finitura	Rubbol SB plus
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.	

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.