

DEFINICIÓN

Fondo fijador basado en copolímeros acrílicos, para interior y exterior.

Fija y endurece las superficies degradadas, pulverulentas o calcinadas, estabilizándolas para recibir las pinturas de acabado.

PROPIEDADES

- Óptima penetración
- Reduce la absorción de la superficie
- Resistente a la saponificación
- Repintable con pinturas plásticas de emulsión
- Basado en disolventes de bajo olor

USOS

Tanto en interiores como en exteriores.

Para fijar y estabilizar superficies pulverulentas o antiguas pinturas calcinadas.

Para reducir la absorción de superficies de cemento o enfoscados.

CARACTERÍSTICAS

Color	Incoloro
Brillo	No aplicable
Contenido en sólidos	Peso: 15% ±2. Volumen: 16% ±2.
Densidad media	0,83 ± 0,05 Kg/dm ³
Viscosidad	Aprox: 16 segundos, copa DIN4 a 20°C
Resistencia a la difusión	Sd H ₂ O: 0.3m
Envasado	5L
VOC	Valor limite en UE para este producto (cat.A/h):750g/l (2007) / 750g/l (2010) Alpha Fix Dispersiegrond contiene un máximo de 737 g/l VOC

SOPORTE

Superficies de albañilería degradadas o antiguas pinturas pulverulentas.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Mínimo 0°C
Máxima humedad relativa	Máximo 90%
Útiles de aplicación	Preferentemente a brocha o rodillo.
Dilución	Normalmente no necesita diluir. En algunos casos, puede diluirse hasta un 20% con White Spirit o Disolvente para Sintéticos y Grasos para evitar la formación de brillos superficiales.
Limpieza de útiles	White Spirit o Disolvente Sintéticos y Grasos. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Práctico: aprox. 3-6 m ² /L. El rendimiento depende, en gran medida, de la rugosidad, textura y porosidad de la superficie
Espesor de película	No aplicable. No debe de quedar película superficial.
Secado a 20°C y 65% HR	30 minutos
Repintable	24 horas

SISTEMA DE APLICACIÓN

La superficie debe estar totalmente seca. Eliminar suciedad, mohos, hongos, algas y antiguas pinturas mal adheridas.

Alpha Fix debe de penetrar totalmente en el interior de la superficie. Es muy importante que, al secar, no quede superficialmente con formación de zonas con brillo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Fácilmente inflamable

Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, no provocar el vómito, acudir inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Tiempo de almacenaje 36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Condición de almacenaje Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

