

## DEFINICIÓN

Imprimación incolora para exterior, cumple la norma DIN 18363, a base de polisilicato.

## PROPIEDADES

- Alto poder de fijación
- Reduce la absorción del sustrato
- Alta transpirabilidad
- Fácil de aplicar
- Resistente al álcali

## USOS

Como imprimación para fachadas en exteriores nuevas o pintadas (tanto minerales como orgánicas).

## CARACTERÍSTICAS

Colores	Incoloro
Disolvente	Agua
Densidad media	1,03 +/- 0.05
Contenido en sólidos	Peso: 10± 1% Volumen: 6± 1%
COV	Valor límite en UE para este producto (cat A /h):30 g/l (2010). Este producto tiene un máximo de 10g/l.

## SOPORTE

Superficies de albañilería nuevas o con pintura antigua. Alpha Supraliet Primer debe ser acabada con revestimiento Alpha Supraliet.

## MODO DE EMPLEO

### Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Aplicar Alpha Supraliet Primer a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	Máximo 85% No aplicar con mucho aire o si el sol le da directamente para evitar un rápido secado.
Material de aplicación	Rodillo y brocha
Dilución	50% en volumen con agua
Limpieza de útiles	Agua, limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	8-10 m <sup>2</sup> / litro El rendimiento puede variar en función del tipo, del estado y de la absorción de la superficie
Secado a 23°C y 50%H.R.	Secado al tacto 1h.
Repintable	4-6 horas

## SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie	La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas ,etc. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta , aplicar Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua.
Superficies nuevas o antiguas	Aplicar una mano de Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua.
Observaciones	Dada la alta alcalinidad del producto cubrir las superficies que no se hayan de pintar como vidrio, ladrillo, cerámica, etc, para evitar dañarlas. Operaciones tales como lijado o eliminación de las capas viejas de pintura, pueden generar polvo .Trabajar en áreas bien ventiladas y necesariamente con el equipo de protección adecuada. Para obtener más información acerca de la correcta disposición, almacenamiento y manejo general del producto, por favor consulte la ficha de seguridad.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, no provocar el vómito, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
Tiempo de almacenaje	24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.