

DEFINICIÓN

Revestimiento mate en fase acuosa para fachadas a base de resina acrílico-siloxánica. Texturado : 1.2mm y 1.5mm

PROPIEDADES

Combina los aspectos positivos de los revestimientos acrílicos y de los minerales:

- Transpirable
- Impermeable
- Acabado mate.
- Fácil de aplicar
- Buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Buen poder de penetración en el soporte.
- Con conservante antimoho
- Excelente poder de relleno
- Acabado uniforme
- Aplicable a llana

USOS

Protección y decoración de fachadas en exteriores tanto nuevas como pintadas. Indicado como acabado convencional o para sistemas de aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS

Colores

Blanco y colores disponibles de la colección 5051 Mix.

Envase de 15L.

Brillo

Mate

Disolvente

Agua

Densidad media

1,72 +/- 0.05

Contenido en sólidos

Peso: 77± 2%

Volumen: 59± 2%

COV

Valor límite en UE para este producto (cat A /c):40 g/l (2010). Este producto tiene un máximo de 15g/l.

Norma EN-1062/1

-Permeabilidad vapor agua : Clase V2 (media)

- 1,2 mm Sd = 0,51 m; V >15≤ 150 g/(m² * d)
- 1,5 mm Sd = 0,64 m; V >15≤ 150 g/(m² * d)

-Permeabilidad al agua líquida : Clase W3 (baja)

- 1,2 mm W = 0,08 kg/(m²/h0,5)
- 1,5 mm W = 0,07 kg/(m² * h0,5)

-Granulometría G3 < 5 G.U 85°

- E5 :1200-1500 µm (espesor de la película seca)

SOPORTE

Superficies de albañilería nuevas o con pintura antigua muy bien adherida.

MODO DE EMPLEO**Condiciones de aplicación**

Temperatura de aplicación	Temperatura comprendida entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	Máximo 80%
Material de aplicación	Llana de acero y acabado con fratás plástico.
Dilución	Listo al uso, no diluir.
Limpieza de útiles	Agua, limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Para el tipo 1,2 mm: 1l/m ² por mano. Para el tipo de 1,5 mm: 1,45l/m ² por mano. El rendimiento puede variar en función del tipo, del estado y de la absorción de la madera.
Secado	El producto completa el proceso de secado y polimerización (curado) en un periodo de 10 a 15 días en condiciones ambientales adecuadas (5-30 °C Humedad relativa max 85%). Si el producto en este periodo, queda sometido a el agua de lluvia, puede presentar un aspecto traslucido y pegajoso. Dicho fenómeno de naturaleza temporal no influirá en el detrimento de las características cualitativas del producto, puede fácilmente ser eliminado a través del hidrolavado o por la lluvia posterior.
Recomendaciones	El uso del revestimiento ALPHA SYLPUTZ como acabado requiere siempre la aplicación de una mano de imprimación tintada en el color correspondiente al revestimiento de acabado. En sistemas en que el uso del ALPHA SYLPUTZ como acabado debe realizarse sobre superficies secas y curadas. Los colores intensos y brillantes pueden evidenciar un blanqueo si se someten a frote. No usar para un mismo trabajo un color reproducido por sistemas diversos. Las aplicaciones del producto en condiciones atmosféricas no adecuadas puede tener una influencia negativa en el tiempo de secado comprometiendo las propiedades finales del producto. Para aplicaciones sobre una fachada, se recomienda el uso en todo el manto del mismo lote de fabricación. En el caso de disposición de varios lotes, se recomienda la mezcal previo a la aplicación con el fin de evitar diferencias en la tonalidad y falta de uniformidad cromática.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas, etc. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con ALPHA FIX (fijador al disolvente).

Superficies nuevas Aplicar una mano de ACRILFIX y acabar con ALPHA SYLPUTZ.

Superficies antiguas Pintura antigua en mal estado: Proceder como se indica en el apartado de preparación de superficie

Pintura antigua en buen estado: Aplicar una mano de ALPHA SYLPUTZ

Nota:

Cuando exista cambio de tonalidad respecto a la pintura antigua o la tonalidad del ALPHA SYLPUTZ sea intensa, imprimir la superficie con una capa de PROCOTEX LISO en el mismo color que el acabado con el ALPHA SYLPUTZ.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, no provocar el vómito, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Tiempo de almacenaje 24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Condición de almacenaje Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

