

**DEFINICIÓN**

Recubrimiento mate en fase acuosa a base de resina acrílica, polisiloxano (silicona) y arena fina de cuarzo.

**PROPIEDADES**

Combina los aspectos positivos de las pinturas plásticas y de las pinturas minerales:

- Acabado mate ligeramente áspero
- Impermeable a la lluvia
- Muy permeable al vapor de agua
- Fácil de aplicar

**USOS**

Protección y decoración de muros y fachadas en exteriores.

**CARACTERÍSTICAS**

Brillo	Mate
Color	Blanco y colores de la colección Fachadas y de la colección 4041 Color Concept, más de 1.600 colores con máquina tintométrica
Densidad media	Aprox.:1.55 Kg/L
Envasado	15 L
VOC	Valor limite en UE para este producto (cat.A/c):75g/l (2007) / 40g/l (2010) Alphaloxan Farbe contiene un máximo de 50 g/l VOC

**SOPORTE**

Superficies de albañilería minerales nuevas, así como para la renovación y repintado de antiguas pinturas de polisiloxano o de silicato.

**MODO DE EMPLEO****Condiciones de aplicación**

Temperatura de aplicación	Entre 5-30°C.
Máxima humedad relativa	Máximo 85%.
Útiles de aplicación	Las superficies deben de estar completamente secas Brocha o rodillo. Dilución:20-30% con agua
Limpieza de útiles	Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Aprox. : 4-5 m <sup>2</sup> /L
Repintable	Depende de la irregularidad y absorción de la superficie. 3-4 horas

**SISTEMA DE APLICACION**

Preparación de la superficie	La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos y algas con Alpha Desinfectador. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben de ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con Alpha Fix (fijador al disolvente).
Superficies nuevas	Aplicar una mano de Alphaloxan Primer y acabar con una o dos manos de Alphaloxan Farbe diluido 20-30% con agua.
Superficies antiguas	Antiguas pinturas plásticas o sintéticas, deben de ser totalmente eliminadas para permitir la correcta difusión al vapor de agua del sistema Alphaloxan. Únicamente se pueden conservar antiguas capas de pintura al silicato previo cepillado para obtener una superficie adecuada.

Aplicar una mano de Alphaloxan Primer sobre toda la superficie y acabar con una o dos capas de Alphaloxan Farbe

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tiempo de almacenaje 1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Condición de almacenaje Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

EDICIÓN 09/2010 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C/ Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona - España - Teléfono (93) 484.25.00\*  
Sociedad Limitada I.R.M. de Barcelona, T.41322, H.nº B-45.052, Inscip. 157 - N.I.F. B-08-218158

