

ALPHA AVIGNON



Peinture de décoration intérieure à effet de chaux nuancé, en phase aqueuse

- Bel effet de chaux nuancé.
- Faible odeur et rapidité d séchage.
- Facilité d'application.

DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Intérieur. Finition pour la décoration de surfaces murales.
Subjectiles	Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.1.(NF P 74-201-1 et 2). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

CARACTERISTIQUES

Classification:	AFNOR, Famille I – Classe 7a2
Liant :	Copolymères en phase aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Mat / Satiné.
Densité moyenne :	Blanc : 1,45 ± 0,05
Extrait sec en poids :	Blanc: 54 % ± 2
Extrait sec en volume :	Blanc: 33.5 % ± 3
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) :30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 7 g/l.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Base W05.
Mises à la teinte	40 teintes du nuancier Alpha Avignon réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS.
Outils	Rouleau polyamide texturé 12mm, spalter ou brosse plate. Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 3 à 5 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un enduit décoratif. En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.
Conseils utiles	Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Sur béton et enduit hydraulique, prévoir un enduit pelliculaire. Ce produit est sensible aux chocs et aux projections d'eaux. En cas de taches, il est possible d'éliminer la zone souillée à l'aide d'une éponge humide, puis reconstituer le relief final.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

SYSTEMES D'APPLICATION

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

Impression	ALPHA PRIMER SF ou ALPHA BL IMPRESSION
Première couche	Appliquer au rouleau polyamide texturé l' ALPHA AVIGNON dans la teinte souhaitée. Dans le produit encore frais, effectuer un lissage par un passage croisé, à l'aide d'un spalter ou d'une brosse plate. Attendre que la 1 ^{ère} couche soit parfaitement sèche, soit environ 6 heures. Le produit aura alors nettement blanchi par rapport à la teinte du produit frais.

Deuxième couche

Applique l'**ALPHA AVIGNON** dans la même teinte à l'aide d'une brosse large.
Travailler par bandes verticales d'un mètre environ. Procéder par touches irrégulières successives, espacées les unes des autres de 20cm environ.
Toujours par touches irrégulières, combler les espaces jusqu'à recouvrir l'ensemble de la première couche.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154