

Revêtement décoratif intérieure, en phase aqueuse d'aspect grésé fin patiné à la cire.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 7a2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.
Surfaces murales.

SUBJECTILES

Plâtre, plaques de plâtre, enduits de ciment dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2).
Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- 20 teintes avec ALPHACIRE BL.
- Facilité de mise en œuvre.
- Décollable.
- Résistant.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Copolymère en dispersion aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Mat.
Extrait sec en poids :	65 % $\pm$ 2
Extrait sec en volume :	44% $\pm$ 3
Densité moyenne :	1,62 $\pm$ 0,05
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/I) :200g/l (2010). Ce produit contient au maximum 25g/l.
Emission dans l'air intérieur *:	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	20 teintes du nuancier ALPHA MARRAKECH.
Outils	Taloche inox et plastique pour l'ALPHA MARRAKECH. Brosse ou spalter pour ALPHACIRE BL.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Première couche : 2 m ² /litre. Deuxième couche (ALPHACIRE BL) : environ 15 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface, de l'absorption du support du mode d'application et du pourcentage de dilution.

Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	24 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.
---	--

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 59-1. Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un enduit décoratif. Appliquer le produit par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR. Impression : ALPHA PRIMER SF ou ALPHA BL IMPRESSION.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Application	1^{ère} couche : Appliquer à la taloche l'ALPHA MARRAKECH, en couche fine, en partant du bas du support et selon un mouvement de bas en haut. Travailler par bandes de 80 cm environ. Bien araser la matière en effectuant un mouvement de haut en bas pour ne laisser dépasser que l'épaisseur des plus gros grains. Le grésage doit s'effectuer après l'application d' ALPHA MARRAKECH : ce délai peut varier de 5 à 10 mn en fonction de la température ambiante. Appliquer la taloche plastique légèrement humidifiée à plat sur la surface et effectuer des mouvements circulaires afin de former le grésage. 2^{ème} couche : Après 24 heures de séchage, appliquer l'ALPHACIRE BL, dans la teinte souhaitée à l'aide d'une brosse plate en une passe croisée. Eventuellement avant séchage de l'ALPHACIRE BL, estomper les surplus avec un chiffon doux.