



ALPHA NEFERTITI

DEFINITION

Revêtement de décoration intérieure d'aspect grésé, en phase aqueuse.

PROPRIETE

- Facilité de mise en œuvre.
- 30 couleurs contemporaines teintées dans la masse (pour une décoration uniforme et monochrome).
- Faible odeur.
- Décollable.
- Grande matité.

DESTINATION

Intérieur.
Surfaces murales d'habitation et lieux publics.

CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR

(NFT 36-005)

Présentation

Teintes

Degré de brillant

Liant(s)

Pigment(s)

Solvant(s)

Densité moyenne

Extrait sec en poids

Extrait sec en volume

Conditionnement

Délai de stockage

Conditions de stockage

Point éclair

Sécurité

Famille I- Classe 7a2.

Pâte.

Sélection de 30 tonalités réalisables à la machine à teinter : voir carte de teintes.

Mat.

Copolymères en dispersion aqueuse.

Dioxyde de titane rutile (pour le blanc).

Eau.

Blanc : $1,65 \pm 0,05$.

Blanc : $67 \% \pm 2\%$.

Blanc : $45 \% \pm 3\%$.

10 L.

1 an en emballage hermétique d'origine.

Sous abri, à température comprise entre 5 et 35°C. Craint le gel.

Ininflammable.

Se reporter à la fiche de sécurité et au texte figurant sur emballage, conformes à la législation en vigueur.

Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité sur internet www.quickfds.com, fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses.

Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.

SUBJECTILES

La nature, la qualité, l'état, les traitements, l'utilisation et les préparations doivent être conformes aux D.T.U., et normes en vigueur. Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, fibrociment, métaux ayant reçu un primaire anticorrosif, bois et matériaux dérivés du bois. Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

MISE EN ŒUVRE

Respect des conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 59-1. Exécution des travaux avant peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture en phase aqueuse. En outre, ne pas appliquer ALPHA NEFERTITI par une température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C.

Matériel d'application

Taloche inox et taloche plastique.



ALPHA NEFERTITI

SYSTEMES D'APPLICATION

Après travaux nécessaires selon état de finition recherché (D.T.U 59.1) :

Sous-couche :

Appliquer une couche d'ALPHATEX SF dans la teinte indiquée (voir nuancier).

Finition :

Appliquer Alpha Nefertiti à la taloche inox en couche fine en partant du bas du support et selon un mouvement de bas en haut.

A l'aide de la taloche inox, éliminer le surplus de produit et retrouver l'épaisseur des plus gros grains en effectuant un mouvement de haut en bas.

Le grésage doit s'effectuer après l'application d'ALPHA NEFERFITI : ce délai peut varier de 5 à 10 mn en fonction de la température ambiante. Appliquer la taloche plastique, légèrement humidifiée à plat sur la surface et effectuer des mouvements circulaires afin de former le grésage.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau aussitôt après usage.

RENDEMENT

Environ 2 m²/litre.

SECHAGE A 23°C ET 50% HR

Sec

Environ 24 heures.

Observation

La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

IMPORTANT

Une couche d'ALPHA BL IMPRESSION ou d'ALPHATEX PRIMER SF est nécessaire sur les fonds de porosité hétérogène ou poreux, sur plâtre et dérivés, sur anciennes peintures rebouchées avec des enduits, sur les peintures laques après lessivage à l'eau ammoniacale et ponçage, etc....

Ne pas grésier avec une taloche métallique.

"La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente."