

Couche intermédiaire du système d'imperméabilité ALPHATOP TALOCHE PLUS à base de copolymères en phase aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 7b2.

DOMAINE D'EMPLOI

Extérieur.

Façades nécessitant une imperméabilité.

SUBJECTILES

Enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, mortiers de plâtre chaux, pâte de verre, grès cérame dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U 42.1 (NF P 84-404)

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Résine à réticulation U.V.
- Grande souplesse
- Le système avec ALPHATOP INTERMEDAIRE et ALPHATOP TALOCHE PLUS répond à la norme EN 1062-1

CARACTERISTIQUES

Liant :	Copolymères en dispersion aqueuse.
Pigment :	Blanc : dioxyde de titane.
Solvant :	Eau
Extrait sec en poids :	67 % ± 2
Extrait sec en volume :	56 % ± 3
Densité moyenne :	1,31 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/ c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 14 g/l

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	15 L
Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées
Teintes	Blanc et 700 teintes du nuancier 4041.
Outils	Brosse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm, selon structure du support, pistolet airless. Diluer à 10% d'eau en impression Prêt à l'emploi en couche intermédiaire.

Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage
Rendement	Voir tableau des systèmes d'applications
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Recouvrable : environ 24 heures La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 42-1(norme NF P 84-404) Exécution des travaux avant peinturage pour rendre le support apte à l'application d'une peinture aux copolymères en dispersion aqueuse.
Recommandation importante	Les conditions de température (supérieure à + 5°C) et d'humidité relative (inférieure à 80%) doivent être particulièrement respectées. En dehors de ces plages, la sensibilité à l'eau risque d'être importante.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Après travaux préparatoires et traitement des fissures.

- SUR SUPPORTS A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE : * Selon norme EN 1062-1/T 34-722

Système E5V2W2A2 Classe I1 Résistance à la Microfissuration < 2/10e mm	1 couche DIWAFIX ou ALPHA PRIMER SF à 250-300 g/m² 1 couche ALPHATOP TALOCHE PLUS à 1500 g/m²
Système E5V2W2A3 Classe I2 Résistance à la fissuration < 5/10e mm	1 couche DIWAFIX ou ALPHA PRIMER SF à 250-300g/m² 1 couche ALPHATOP INTERMEDIAIRE à 300 g/m² minimum 1 couche ALPHATOP TALOCHE PLUS à 1500 g/m²
Système E5V2W2A4 Classe I3 Résistance à la fissuration < 10/10e mm	1 couche DIWAFIX ou ALPHA PRIMER SF à 250-300 g/m² 1 couche ALPHATOP INTERMEDIAIRE à 500 g/m² minimum 1 couche ALPHATOP TALOCHE PLUS à 1500 g/m²
Système E5V2W2A5 Classe I4 Résistance à la fissuration < 20/10e mm	1 couche DIWAFIX ou ALPHA PRIMER SF à 250-300 g/m² 1 couche ALPHATOP INTERMEDIAIRE à 800 g/m² minimum + ARMATURE 1000 marouflée dans la sous couche 1 couche ALPHATOP TALOCHE PLUS à 1500 g/m²

* Autres supports nous consulter.