

FONDO PER STUCCO ANTICO



Enduit de préparation de fonds pour système Stucco Antico

- Excellente adhérence.
- Ponçage facile.
- Séchage très rapide.

DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Intérieur.
Subjectiles	Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.1.(NF P 74-201-1 et 2). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

CARACTERISTIQUES

Classification :	AFNOR, Famille III – Classe 2
Liant :	Copolymère acrylique en phase aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Charges :	Carbonates et sulfates.
Solvant :	Eau.
Densité moyenne :	Blanc : 1,80 ± 0,05
Extrait sec en poids :	Blanc: 75,0 % ± 2
Extrait sec en volume :	Blanc: 55,0 % ± 3
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/g) :30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 22 g/l.
Emission dans l'air intérieur* :	C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Blanc/base W05.
Mises à la teinte	Teintes réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS. Bien mélanger le produit avant et après mise à la teinte à l'aide d'un malaxeur électrique.
Outils	Taloche inox, lame à enduire.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 2,4 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Ponçable et recouvrable : environ 3 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un enduit en phase aqueuse. En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.
Recommandations importantes	Ne convient pas aux surfaces exposées fréquemment à des projections d'eau. Bien mélanger le produit avant et après mise à la teinte à l'aide d'un malaxeur électrique. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

SYSTEMES D'APPLICATION

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

Travaux neufs :	Impression : ALPHA BL IMPRESSION ou ALPHANOVA PRIMER Appliquer comme un enduit 2 couches de FONDO PER STUCO ANTICO pour obtenir une surface parfaitement plane et lisse. La première couche doit être poncée au papier de verre grain 180, la seconde au papier de verre grain 320. Poncer, épousseter entre couches.
------------------------	---

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154