

Vernis vitrificateur satiné teinté ou incolore, à base de résines Alkyde-uréthane

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 4a.

DOMAINE D'EMPLOI

Boiseries intérieures.

SUBJECTILES

Bois et dérivés du bois, dont la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201) ou DTU 59.3 (NF P 74-203) selon la destination

(Parquets, escaliers, petit mobilier, lambris, moulures ...)

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Excellent tendu.
- Très bonne durabilité
- Très grande résistance aux chocs et à la rayure et à l'abrasion
- Valorisation de la nature du bois
- Résiste aux lessivages répétés
- Aspect ciré décoratif

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résine alkyde- uréthane
Pigment :	Tons bois : oxydes de fer transparents
Solvant :	White- spirit
Degrés de brillant :	Satiné- Environ 25 GU à 60°après 21 jours de séchage
Extrait sec en poids :	58 % ± 2
Extrait sec en volume :	48 % ± 3
Densité moyenne :	0.96 ± 0.05
Point éclair	41°C
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :400g/l (2010) Ce produit contient au maximum 400 g/l
Emission dans l'air intérieur*	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .	

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	1 L et 2.5 L
Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées
Teintes	Incolore, légèrement ambré -. 1 base TC pour réaliser les teintes CETOL DESIGN CLASSIC et STYLE, BOIS TENDANCES et NATURAL BALANCE(ne pas dépasser 90 graduations)
Outils	Brosse à vernir. Brosse plate ou spalter, rouleau microfibres 10 mm
Précautions	Bien remuer avant emploi et en cours d'utilisation
Nettoyage des outils	White-spirit aussitôt après usage
Rendement	15 m ² /litre environ. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussière : 3 heures Sec : 6 heures Recouvrable : 24 heures La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1(NF P 74-201) ou DTU 59-3 (NF P 74-203). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un vernis. En outre ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à + 35°C
Recommandations importantes	Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile ou cirés. Ne pas utiliser directement PARQUET VARNISH SATIN sur des essences contenant des antioxydants tel que l'IROKO.
Conseils utiles	En présence d'anciennes lasures ou vernis réaliser un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire. Reboucher les joints d'assemblages défectueux, les fentes, gerces, etc., au Polyfilla Pro W210 ou W300.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux neufs	Bois tendres ou durs <ul style="list-style-type: none"> • 3 couches PARQUET VARNISH SATIN
Travaux de rénovation	Après travaux préparatoires d'usages <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 2 couches de PARQUET VARNISH SATIN. Sur ancien fond en mauvais état ou tous revêtements incompatibles, après mise à nu du support se reporter aux travaux neufs.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.