

## RUBBOL BL UNIFILL



Primaire à base de résines acryliques



- Bon garnissant et bonne couverture des arêtes.
- Facilité d'application.
- Bonne adhérence.
- Certifié « EXCELL + ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.



### DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Intérieur/Extérieur. Impression pour boiserie, métaux non ferreux et PVC, destinée à être recouverte de toutes peintures en phase aqueuse.
Subjectiles	Bois, matériaux dérivés du bois, métaux non ferreux et PVC dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux NF D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

### CARACTERISTIQUES

Classification:	AFNOR, Famille I – Classe 7b2.
Liant :	Résines acryliques en phase aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de Titane.
Solvant :	Eau.
Densité moyenne :	1,37 ± 0,05
Extrait sec en poids :	54 % ± 2

Extrait sec en volume :	37 % ± 3
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) :130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 80 g/l.
Emission dans l'air intérieur* :	A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Blanc et bases W05 et N00.
Mises à la teinte	Teintes réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS.
Outils	Brosse synthétique pour phase aqueuse. Rouleau laqueur polyester tissé 4mm ou rouleau polyester tissé 6mm, pistolet pneumatique et Airless. Prêt à l'emploi. Dilution éventuelle avec de l'eau pour application pistolet : maximum 5 %.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 10-12 m <sup>2</sup> /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface, de l'absorption du support et du pourcentage de dilution.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 16 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture-laque et travaux d'apprêts en fonction de la classe de finition désirée. En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR. En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.
Recommandations importantes	Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile. S'assurer que le support est compatible avec une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse. Sur bois contenant des substances colorantes solubles à l'eau ou tanins (Acajou d'Afrique, Iroko, Niangon, Kotibé, Chêne, Merbau, Doussié, Framiré,...), <b>CETOL BL PRIMER</b> ou <b>SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE</b> peut bloquer le saignement du bois en couche primaire (séchage 24 heures et faire un essai préalable) Sur PVC, un essai d'adhérence du système est obligatoire. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## SYSTEMES D'APPLICATION

---

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

### Travaux neufs :

Bois et dérivés	1 couche <b>RUBBOL BL UNIFILL</b> 2 couches de finition de la gamme <b>RUBBOL BL</b> Sur bois à substances colorantes, voir recommandations importantes
PVC poncé	1 couche <b>RUBBOL BL UNIFILL</b> 2 couches de finition de la gamme <b>RUBBOL BL</b> Sur PVC, voir recommandations importantes
Métaux non ferreux	1 couche <b>RUBBOL BL UNIFILL</b> 2 couches de finition de la gamme <b>RUBBOL BL</b>

### Travaux d'entretien :

Ancien fond de peinture bien adhérent et en bon état	Retouches éventuelles ou 1 couche générale selon l'état des fonds à l'aide du <b>RUBBOL BL UNIFILL</b> 1 ou 2 couches de finition de la gamme <b>RUBBOL BL</b>
Ancien fonds de peinture en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles	Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154