

Peinture-laque alkyde thixotropée satinée mate

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 4a.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.

RUBBOL SATIN est une peinture-laque alkyde satinée mate en phase solvant thixotrope prête à l'emploi pour travaux courants.

SUBJECTILES

Bois et matériaux dérivés du bois, panneaux MDF (panneaux de fibres de moyenne densité), métaux ferreux et non ferreux dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2).

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Sa structure gélifiée assure une application simple et sans effort.
- Bonne tension du film associée à un bon pouvoir garnissant.
- Résistance du film renforcée.
- Aspect satiné mat.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résine alkyde thixotropée.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Solvant :	Hydrocarbures aliphatiques.
Degré de brillant :	Satiné mat. (Norme ISO 2813). 15 GU à 60° après séchage complet.
Extrait sec en poids :	80 % ± 2
Extrait sec en volume :	64 % ± 3
Densité moyenne :	1.47 ± 0,05
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) :300g/l (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l.
Emission dans l'air intérieur*	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Disponible en blanc et 1600 teintes du nuancier 4041.
Outils	Brosse, rouleau laqueur. Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
Nettoyage des outils	White spirit ou diluant synthétique, aussitôt après usage.

Rendement	Pratique par couche : environ 13 - 14 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussière : 3 heures. Sec : 7 heures. Dur : 24 heures. Recouvrable : environ 24 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1(NF P 74-201). Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C. L'aspect final ainsi que la résistance mécanique et chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C.
Remarque	Les peintures-laques à base de résine alkyde ou glycérophtalique en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour. L'application simultanée de peintures murales intérieures pouvant contenir de l'ammoniac, peut provoquer une accélération du jaunissement de ces peintures-laques. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les peintures murales SIKKENS, car elles ne contiennent pas d'ammoniac.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Travaux Neufs	Bois et dérivés : <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE • 2 couches de RUBBOL SATIN Supports métalliques ferrifères : <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de REDOX AK PRIMER • 2 couches RUBBOL SATIN Supports métalliques non ferrifères : <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de CETOL BL PRIMER • 2 couches RUBBOL SATIN
Travaux d'entretien	Anciens fonds de peintures bien adhérentes et en bon état : - Après lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage (si nécessaire) : <ul style="list-style-type: none"> • Retouche ou 1 couche générale de primaire en fonction de la nature et de l'état du support • 2 couches RUBBOL SATIN
Travaux de réfection	Ancien fonds de peinture en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles. Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.