

Enduit en phase aqueuse à effet marbre.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille III – Classe 2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.

SUBJECTILES

Plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1.

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Excellente adhérence.
- Excellente ponçabilité.
- Séchage très rapide.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résines acryliques.
Pigment :	Dioxyde de titane-Charges sélectionnées.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Mat.
Extrait sec en poids :	75 % ± 2
Extrait sec en volume :	55 % ± 3
Densité moyenne :	1,80 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) :30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 18 g/l.
Emission dans l'air intérieur*	C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	21 teintes. Bien mélanger le produit avant et après mise à la teinte à l'aide d'un malaxeur électrique.
Outils	Couteau très souple (type anglais ou américain) ou de spatules de carrossier (3 à 5 cm).
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 2.6 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Ponçable et recouvrable : 3 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture-laque. En outre ne pas appliquer FONDO PER STUCCO ANTICO par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à + 35°C. Impression : ALPHA BL IMPRESSION.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux Neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer comme un enduit 2 couches de FONDO PER STUCCO ANTICO pour obtenir une surface parfaitement lisse La première couche doit être poncée au papier de verre grain 180, la seconde au papier de verre grain 320. • 2 couches de STUCCO ANTICO par petites touches spatulées (la première sera poncée au grain 400 et la deuxième ferrée). • 1 couche de FINITURA PER STUCCO ANTICO par petites touches spatulées.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.