



sikkens

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Versione settembre 2012

ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER

Fondo incolore di aspetto satinato, all'acqua, da impiegarsi in abbinamento al sistema Alpha Anti-Graffiti.

Composizione del prodotto

A base di resine acriliche in dispersione acquosa

Principali proprietà:

- Non ingiallente.
- Adatto per superfici in muratura, superfici lapidee, calcestruzzo, supporti tinteggiati (con l'esclusione dei prodotti minerali).
- Mantiene l'aspetto originale dei supporti riducendo l'effetto "bagnato".
- Favorisce l'adesione della finitura.

Caratteristiche

Massa Volumica (peso specifico):	1,06 ± 0,05 kg/L
pH:	8 – 9
Residuo solido:	33% ± 2% in volume 36% ± 2% in peso

Modo d'impiego

Metodi di applicazione:	A pennello o a rullo. Nell'applicazione a rullo, evitare la formazione di bolle d'aria.
Diluizione:	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Resa:	7 - 12 m ² /L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura: 5 - 30 °C. Umidità relativa: max 80%.
Essiccazione a 20 °C al 65% di U.R.:	Fuori polvere dopo circa 2 ore. Sopraverniciabile dopo circa 15 ore.

Avvertenze:

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come sopra indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Conservazione:

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

Sistemi di applicazione:

Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura".

Il supporto deve essere stagionato, asciutto, privo di incoerenze, sostanze grasse, muschi e alghe.

A) Superfici che non presentano graffiti

- Isolare i supporti applicando a pennello o rullo una mano non diluita di ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER.
- Per l'applicazione della finitura, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT.

B) Superfici che presentano graffiti, non preventivamente trattate con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT

- Applicare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER in modo abbondante sui graffiti da rimuovere.
- Lasciar agire 10-20 minuti, quindi rimuovere i graffiti agendo sugli stessi con un pennello o una spazzola a setole dure oppure con idrolavaggio a pressione.
- Nel caso si utilizzino un pennello o una spazzola a setole dure, risciacquare bene con acqua.
- Lasciar asciugare completamente, quindi procedere come sopra descritto per le superfici che non presentano graffiti.

NOTA BENE 1: nel caso di superfici non protette con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT, prima di utilizzare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER è consigliabile eseguire una prova applicativa preventiva per verificarne l'effetto sul prodotto precedentemente utilizzato.

NOTA BENE 2: in caso di graffiti particolarmente resistenti, è necessario ripetere l'impiego di ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER.

NOTA BENE 3: per ridurre l'effetto "bagnato" anche su supporti tinteggiati con finiture organiche o acril-silossaniche, si consiglia sempre l'applicazione di ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER.

Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva:

- Intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, funghi e licheni, efflorescenze, sporco e sostanze inquinanti con idropulitura a pressione con acqua alla temperatura di 90 -100 °C e/o con altri sistemi meccanici e/o manuali ritenuti più idonei.
- Attendere la totale essiccazione delle superfici.
- Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di ALPHA DESINFECTOR non diluito.
- Attendere almeno 12 ore.
- Procedere come sopra descritto.

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Fondo incolore di aspetto satinato, all'acqua, da impiegarsi in abbinamento al sistema Alpha Anti-Graffiti (tipo ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER).

Caratteristiche generali: a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Adatto per superfici in muratura, superfici lapidee, calcestruzzo, mantiene l'aspetto originale dei supporti riducendo l'effetto "bagnato". Non ingiallente, favorisce l'adesione della finitura.

Massa Volumica (peso specifico):	1,06 ± 0,5 kg/L
pH:	8 – 9
Residuo solido:	33% ± 2% in volume 36% ± 2% in peso