

# Beton.Wall



## AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE

Lattice sintetico per malte cementizie e a base calce

### Caratteristiche del prodotto

**AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** è una dispersione acquosa di uno speciale copolimero resistente alla saponificazione alcalina.

**AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** è stato studiato come primer di ancoraggio per malte cementizie e a base calce. Aggiunto ad impasti cementizi migliora la resistenza alla flessione e all'abrasione.

**AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** trova impiego nella modifica di malte cementizie, ove siano richieste elasticità dei manufatti, impermeabilità, resistenza agli agenti atmosferici e ai cicli di gelo- disgelo. Grazie alla sua particolare composizione, è indicato in tutti i sistemi a base calce e cemento.

### Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido bianco lattiginoso
Densità	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Residuo solido	~ 35%
Temperatura consigliata per l'applicazione	Da +5°C a +35°C
Viscosità Brookfield	<100 mPa·s
Consumo Teorico	Variabile secondo l'uso
pH	7,5 - 9
Tempo di essiccazione	40 – 60 minuti
Compatibilità	Specifica con calci e cementi

Condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.

### Impieghi

- Primer di ancoraggio per malte e rasature su superfici con adesione difficoltosa.
- Additivo per incrementare l'adesione di malte cementizie per massetti, intonaci, rasanti a basso spessore, etc.
- Additivo per boiacche cementizie usate prima del getto di massetti aderenti o rasature su vecchie superfici in cemento.
- Modificatore di malte a base calce quali rasature isolanti flessibili ove siano richieste elasticità dei manufatti, impermeabilità e resistenza agli agenti esterni.

### Sistemi di applicazione

#### Preparazione del supporto

Le superfici devono essere solide, compatte e pulite. Rimuovere tramite adeguata spazzolatura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di olii, disarmani, vernici e sporco in genere.

#### Preparazione e stesura del prodotto

Nel caso in cui si usi **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** come promotore d'ancoraggio, è consigliabile non diluire il prodotto e stenderlo a pennello o a rullo. Attendere che lo strato applicato diventi appiccicoso al tatto, quindi procedere alla stesura della malta o rasante. Nel caso in cui invece si usi **AN BETON PRIMER**



**AGGRAPPANTE** come additivo per malte versare il lattice in un recipiente pulito e diluire con acqua nel rapporto scelto per la specifica applicazione. Versare tale soluzione in betoniera e successivamente aggiungere la polvere del prodotto da utilizzare; miscelare per il tempo necessario all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi.

Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto

Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla lavorazione specifica, come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e ripetutamente con getto d'acqua e recarsi al pronto soccorso.

Avvertenze

- Teme il gelo, conservare a temperature superiori a +5°C.
- Non usare impasti contenenti **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** a temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.
- In giornate molto calde e/o ventose le malte contenenti **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** devono essere protette con teli idonei durante le ore successive all'applicazione onde evitare un'essiccazione troppo rapida.
- Non esporre ai raggi diretti del sole.
- Proteggere dalle intemperie durante le 24 ore successive alla posa.
- L'utilizzo di **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** serve ad incrementare le prestazioni degli impasti ma non esonera l'applicatore dal seguire le norme per il buon utilizzo dei prodotti contenenti l'additivo.
- I supporti metallici sensibili a corrosione devono essere preventivamente trattati con prodotti idonei prima dell'applicazione di **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE**.

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** asciughi completamente.

Consumo

La quantità di **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** varia in funzione dell'impiego.

Confezioni

**AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** è disponibile in taniche da litri 10

Stoccaggio

**AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE** conservato in luogo fresco ed asciutto, è stabile per almeno 12 mesi nelle confezioni originali e sigillate.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Posa di un primer di ancoraggio, per malte e rasature, su superfici con adesione difficoltosa, miglioramento del potere di adesione di malte cementizie per massetti, intonaci e rasanti a basso spessore, additivazione di boiacche cementizie, usate prima del getto di massetti aderenti o rasature su vecchie superfici in cemento e modificazione di malte, laddove sia richiesta una maggiore elasticità dei manufatti, una maggiore resistenza all'abrasione ed agli agenti esterni, mediante l'utilizzo di un lattice sintetico, costituito da uno speciale copolimero in dispersione acquosa, resistente alla saponificazione alcalina (tipo **AN BETON PRIMER AGGRAPPANTE**).



## Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

**Akzo Nobel Coatings S.p.A.**  
**Decorative Paints**

Via G. Pascoli, 11  
28040 Dormelletto (NO)



Tel. 0322 401611  
Fax 0322 401606

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)  
[www.herbol.it](http://www.herbol.it)  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

