

AN PRIMER GRIP

Primer di ancoraggio a base acqua per malte rasanti e malte adesive, per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

AN PRIMER GRIP è un primer di ancoraggio pronto all'uso, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti silicei selezionati, indicato come promotore di adesione per malte rasanti e malte adesive.
Nella confezione si presenta come un gel tixotropico, di aspetto biancastro; non va diluito, una volta mescolato diventa fluido. Si applica a rullo. Dopo l'applicazione, diventa trasparente nell'arco di circa 1 ora.
AN PRIMER GRIP è adatto su varie tipologie di sottofondo, come pannelli in truciolato (OSB), ceramica (previa campionatura preventiva), vecchie pitture (purché ben ancorate al supporto), cartongesso, blocchi alleggeriti in cemento cellulare, calcestruzzo.
AN PRIMER GRIP può essere usato a parete, su superfici interne ed esterne. Va ricoperto con malte rasanti e adesive.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido biancastro con inerti
Densità	1,1 – 1,2 kg/L
Residuo solido	58%
Temperatura consigliata per l'applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Viscosità Brookfield (S3-rpm 12)	7500 – 8500 mPa•s
Consumo Teorico	3,2-3,8 m^2/La seconda dell'assorbimento e dell'irregolarità del supporto
pH	6,5 – 7,5
Tempo di essiccazione	Ca. 45 minuti
Adesione calcestruzzo - AN PRIMER GRIP	>1 N/mm^2
Adesione piastrelle non assorbenti - AN PRIMER GRIP	>1 N/mm^2
Adesione calcestruzzo – AN PRIMER GRIP - rasante	>1 N/mm^2
Adesione piastrelle non assorbenti – AN PRIMER GRIP - rasante	≥1 N/mm^2

Condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.

Impieghi

- Promotore di adesione per malte rasanti e malte collanti per pareti, sia all'interno, sia all'esterno.

Sistemi di applicazione

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere asciutte, solide, compatte e pulite. Rimuovere tramite adeguata spazzolatura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di oli disarmanti, pitture (in fase di distacco) e sporco in genere.

	Su supporti difficili (tipo piastrelle), occorre operare un'adeguata carteggiatura per favorire l'ancoraggio di **AN PRIMER GRIP** ed eseguire una campionatura preventiva. **Preparazione e stesura del prodotto** Miscelare accuratamente **AN PRIMER GRIP** prima di ogni utilizzo, e di tanto in tanto durante la posa. Applicare **AN PRIMER GRIP** preferibilmente a rullo a pelo corto, distribuendolo uniformemente su tutta la superficie. Verificare che l'inerte sia anch'esso ben distribuito sul supporto. Ad essiccazione avvenuta (dopo circa 45 minuti a 23 °C) è possibile procedere alla stesura del rasante o del collante (i tempi sono chiaramente legati alle condizioni ambientali). La posa del rasante o del collante va effettuata in tempi brevi, per evitare che le intemperie possano rimuovere **AN PRIMER GRIP** dal supporto.
Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto	Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla lavorazione specifica, come indicato nella scheda di sicurezza.
Avvertenze	• Conservare **AN PRIMER GRIP** a temperature superiori a +5 °C e inferiori a +35 °C. • Non esporre **AN PRIMER GRIP** ai raggi diretti del sole. • Non usare **AN PRIMER GRIP** in presenza di risalita d'umidità. • L'umidità del sottofondo deve essere inferiore al 5%. • Non diluire **AN PRIMER GRIP**. • Non aggiungere sostanze estranee a **AN PRIMER GRIP**. • **Dopo l'applicazione, proteggere AN PRIMER GRIP dal contatto con pioggia e umidità.**
Pulizia	Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che **AN PRIMER GRIP** asciughi completamente.
Consumo	Il consumo di **AN PRIMER GRIP** è circa 3,2-3,8 m^2/L in funzione dell'assorbimento e dell'irregolarità del supporto.
Confezioni	**AN PRIMER GRIP** è disponibile in secchi da litri 5.
Stoccaggio	**AN PRIMER GRIP** conservato in luogo fresco, asciutto e riparato, è stabile per almeno 12 mesi nelle confezioni originali e sigillate.
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi	Posa di primer di ancoraggio, per malte rasanti e malte adesive, pronto all'uso, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti silicei selezionati (tipo **AN PRIMER GRIP**).

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916 611
Fax. 0331 916 635

www.sikkens.it
www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

Numero Verde
800 826 169