


Beton.Wall



DEUMIKEM SPRIZZO

Malta premiscelata ad alta resistenza ai solfati per impieghi in sistemi deumidificanti

Caratteristiche del prodotto

DEUMIKEM SPRIZZO è una malta a base di cemento ad elevatissima resistenza ai solfati da utilizzare come sprizzo su murature in mattone o pietra prima dell'applicazione di una malta da risanamento deumidificante.

DEUMIKEM SPRIZZO è particolarmente indicato per essere applicato prima delle malte deumidificanti su murature con risalita capillare d'acqua ricca di sali minerali.

DEUMIKEM SPRIZZO è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Polvere grigia
Granulometria massima dell'inerte	2,5 mm
Densità prodotto in polvere	1,3 kg/dm ³
Densità prodotto impastato	1,8 kg/dm ³
Acqua d'impasto	18 - 22% (4,5 - 5,5 litri per sacco da 25 kg)
pH dell'impasto	>12
Durata dell'impasto	>60 minuti (23°C e u.r. 50%), > 90 min. (5°C e u.r. 50%), < 45 min (35°C e u.r. 50%)
Classificazione	EN 998/1 - Malta di tipo GP - Categoria CS IV

Condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.

Impieghi

- Ancorante per lavori di risanamento e deumidificazione in presenza di risalita d'acqua per capillarità.

Sistemi di applicazione

Preparazione del supporto

Il fondo deve essere perfettamente pulito, privo di polvere e parti incoerenti. Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice al fine di eliminare i residui polverosi che impediscono una corretta adesione.

Preparazione e stesura del prodotto

In un recipiente contenente circa 5 litri di acqua pulita, versare lentamente sotto agitazione un sacco da 25 kg di **DEUMIKEM SPRIZZO**. Mescolare per qualche minuto a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Evitare di preparare l'impasto senza l'ausilio di un agitatore meccanico. Proiettare la boiaccia così formata contro la superficie da trattare, creando uno spessore medio di 0,5 cm

Dopo 24 ore circa è possibile applicare le malte da risanamento previste.

Prima dell'applicazione di **DEUMIKEM SPRIZZO** è necessario prevedere l'applicazione del prodotto **PRIMER ANTISALE**



Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto

DEUMIKEM SPRIZZO contiene speciali leganti idraulici che a contatto con la pelle possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

Avvertenze

- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a **DEUMIKEM SPRIZZO**.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non applicare su fondi surriscaldati dal sole.

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando **DEUMIKEM SPRIZZO** è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

Consumo

Il consumo di **DEUMIKEM SPRIZZO** varia in funzione delle modalità applicative.

Confezioni

DEUMIKEM SPRIZZO è disponibile in sacchi da kg 25 su pallets da kg 1200.

Stoccaggio

DEUMIKEM SPRIZZO, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Posa in opera di una malta ancorante a base di cemento, per lavori di risanamento e deumidificazione in presenza di risalita capillare d'acqua ricca di sali (tipo **DEUMIKEM SPRIZZO**). Il fondo deve essere perfettamente pulito e privo di polvere e parti incoerenti.

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e



Beton.Wall

professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Decorative Paints

Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)



Tel. 0322 401611
Fax 0322 401606



www.sikkens.it
www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

