



PRIMER ANTISALE

Idrofobizzante monocomponente anti efflorescenze saline

Caratteristiche del prodotto

PRIMER ANTISALE è una speciale miscela di silani e silossani da utilizzarsi come agente idrofobizzante. **PRIMER ANTISALE** è particolarmente indicato su supporti murali altamente alcalini. È caratterizzato da una buona profondità di penetrazione, elevata resistenza agli alcali ed efficacia su supporti umidi o soggetti a risalita capillare d'umidità. **PRIMER ANTISALE** dopo l'applicazione, reagisce con l'umidità dell'aria e del supporto generando rapidamente la sostanza attiva che conferisce idrorepellenza. **PRIMER ANTISALE** rende i fondi altamente idrorepellenti senza diminuire la permeabilità al vapore acqueo, per questa ragione riduce drasticamente la formazione di efflorescenze saline ed è particolarmente indicato come mano di preparazione all'applicazione di cicli deumidificanti.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido torbido biancastro
Densità	1,00 g/cm ³
Residuo Solido	~ 8,5%
pH	7 - 8
Temperatura per l'applicazione	da +5°C a +35°C
Consumo medio	variabile secondo l'uso
Tempo di essiccazione	1-2 ore

Condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.

Impieghi

- Primer da impiegarsi prima della posa di intonaci deumidificanti

Sistemi di applicazione

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare con **PRIMER ANTISALE** devono essere solide, compatte e pulite. Rimuovere tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di olii, disarmanti, vernici e sporco in genere. Riparare eventuali fessurazioni e parti degradate.

Preparazione e stesura del prodotto

PRIMER ANTISALE è un prodotto pronto all'uso da applicare a pennello o rullo con le normali tecniche, fino a saturazione della superficie. Procedere con la posa delle malte deumidificante quando il prodotto è ancora bagnato (tecnica "fresco su fresco").

Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto

Durante la miscelazione e la stesura **PRIMER ANTISALE** adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla lavorazione specifica come indicato a scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e ripetutamente con getto d'acqua e recarsi al pronto soccorso.



Storic.Front

Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare sempre occhiali e guanti di protezione.Nel caso di utilizzo come prodotto idrofobizzante, proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore dopo la posa.
Pulizia	Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che PRIMER ANTISALE asciughi completamente.
Consumo	Il consumo di PRIMER ANTISALE varia secondo l'uso e all'assorbimento dei supporti, per tale scopo si consiglia una campionatura preventiva.
Confezioni	PRIMER ANTISALE è disponibile in taniche da litri 10.
Stoccaggio	PRIMER ANTISALE , conservato in luogo fresco ed asciutto, è stabile per almeno 12 mesi nelle confezioni originali e sigillate. Teme il gelo.
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi	Trattamento idrofobizzante per la preparazione di fondi per l'applicazione di intonaci deumidificanti, mediante l'applicazione di un idrofobizzante monocomponente anti-effiorescenze saline, con pH intorno a 7-8 e composto da una miscela di silani e silossani (tipo PRIMER ANTISALE). Il prodotto deve garantire un'elevata resistenza agli alcali, una buona profondità di penetrazione ed un'ottima efficacia su supporti umidi o soggetti a risalita capillare d'umidità. Il prodotto deve rendere il fondo altamente idrorepellente, senza diminuirne la permeabilità al vapore acqueo. Le superfici da trattare devono risultare solide, compatte e pulite.

Nota Bene Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Decorative Paints

Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)



Tel. 0322 401611
Fax 0322 401606



www.sikkens.it
www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

