

UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**



## WAPEX DECOR L PRIMER

Lattice sintetico all'acqua, indicato come coadiuvante di adesione su malte cementizie e piastrelle, per interno

### Caratteristiche del prodotto

**Composizione:** A base di polimeri in emulsione acquosa

**Principali proprietà:**

- Ottima compatibilità con calce e cemento
- Aggiunto ad impasti cementizi ne migliora la lavorabilità, la resistenza alla flessione e all'abrasione
- Ideale come primer ancorante per malte e rasature su massetti cementizi, ceramica, monocottura e superfici con adesione difficoltosa

### Caratteristiche fisiche

**Viscosità:** < 100 mPa·s  
**Massa volumica (densità):** 1,02 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>  
**Contenuto solido:** ca. 35% in volume  
**Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:**  
**Fuori polvere:** Dopo 40 – 60 minuti  
**Sovrapplicazione:** Con la tecnica del "fresco su fresco", quando ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto  
**Colorazione:** Trasparente lattiginoso.  
**Confezioni:** 5 l

**Valore limite UE per il contenuto COV:** Cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 10 g/l di COV

### Modo d'impiego

**Metodi di applicazione:** A pennello o rullo a pelo corto.  
**Diluizione:** Variabile in funzione dell'utilizzo.  
 Come primer di adesione: pronto all'uso.  
 Come additivo per malte: 1:1 con acqua.

**Condizioni ambientali**

**per l'applicazione**

**(aria, supporto, prodotto):**

**Resa:**

Temperatura: 5 - 30°C; Umidità relativa: max 85%.

Come primer di adesione: 9 - 10 m<sup>2</sup>/l per mano.

Come additivo per malte: 4 - 5 m<sup>2</sup>/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità,



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

**Pulizia degli attrezzi:**

**Conservazione:**

**Compatibilità:**

**Avvertenze:**

assorbimento dei supporti e in funzione dell'utilizzo.

Con acqua subito dopo l'uso.

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Con malte a base calce e cemento.

Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

## Sistemi di applicazione

### Raccomandazioni per una corretta posa:

WAPEX DECOR L PRIMER va applicato su supporti in genere esenti da umidità, sporco, oli, grassi e incoerenze.

WAPEX DECOR L PRIMER va applicato con un rullo a pelo corto o un pennello puliti e distribuito in modo ottimale, evitando accumuli.

WAPEX DECOR L PRIMER non può essere applicato all'esterno e su supporti instabili, su plastica, ferro, linoleum, gomma, parquet, legno.

### Cicli applicativi:

Pavimenti in massetto cementizio, completamente planari, anche con vecchie finiture di natura epossidica, bene ancorate

- Sgrassatura e pulizia del supporto; rimozione delle incoerenze, delle parti in fase di distacco del vecchio ciclo e abrasivazione delle superfici con monospazzola; rimuovere l'eventuale presenza di olio e grasso tramite pallinatura o asportazione della parte di supporto interessata; ripristinare le eventuali parti rimosse con apposite malte cementizie fibrorinforzate antiritiro della linea AN BETON (premiscelati per l'edilizia professionale); attendere la perfetta essiccazione e stagionatura dei ripristini
  - Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER incollando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET; attendere la completa essiccazione
  - Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare una rasata di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; dopo minimo 24 ore carteggiare con carta abrasiva di grana medio-fine e aspirare accuratamente le polveri
  - Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco" applicare altre due rasate di WAPEX DECOR FILLER con un frattazzo liscio in acciaio, colorato con 5 litri di ALPHATEX IQ per ogni confezione da 20 l. Ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
  - Applicare a finire WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN o SL CLEAR (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

Oppure in alternativa

- Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER incollando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET; attendere la completa essiccazione



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

- Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
- Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare tre rasate di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; attendere 24 ore tra una rasata e l'altra; ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
- Applicare a finire un prodotto decorativo della gamma Sikkens ad eccezione dei prodotti a base calce (Chalix Decor) e ai silicati, da proteggere con WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN o SL CLEAR (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

Pavimenti piastrellati (sistema per coprire le fughe), completamente planari

- Sgrassatura e pulizia del supporto; rimozione delle incoerenze, delle parti in fase di distacco del vecchio ciclo e abrasivazione delle superfici con monospazzola; rimuovere l'eventuale presenza di olio e grasso tramite pallinatura o asportazione della parte di supporto interessata; ripristinare le eventuali parti rimosse con piastrelle similari a quelle esistenti o con apposite malte cementizie fibrorinforzate antiritiro della linea AN BETON (premiscelati per l'edilizia professionale); attendere la perfetta essiccazione e stagionatura dei ripristini
  - Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER incollando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET; attendere la completa essiccazione
  - Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare una rasata di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; dopo minimo 24 ore carteggiare con carta abrasiva di grana medio-fine e aspirare accuratamente le polveri
  - Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco" applicare altre due rasate di WAPEX DECOR FILLER con un frattazzo liscio in acciaio, colorato con 5 litri di ALPHATEX IQ per ogni confezione da 20 l. Ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
  - Applicare a finire WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN o SL CLEAR (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

Oppure in alternativa

- Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER incollando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET; attendere la completa essiccazione
- Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
- Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare tre rasate di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; attendere 24 ore tra una rasata e l'altra; ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
- Applicare a finire un prodotto decorativo della gamma Sikkens ad eccezione dei prodotti a base calce (Chalix Decor) e ai silicati, da proteggere con WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN o SL CLEAR (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

Oppure in alternativa

- Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER incollando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET; attendere la completa essiccazione
- Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
- Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare una rasata di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

- quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; dopo minimo 24 ore carteggiare con carta abrasiva di grana medio-fine e aspirare accuratamente le polveri
- Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco", applicare tramite colata una mano di WAPEX DECOR SL FILLER (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica) distribuendolo subito dopo con spatola dentata (con denti spaziati di 6 mm) per ottenere una superficie regolare e un consumo uniforme; passare immediatamente dopo l'applicazione e ripetutamente, il rullo frangibolle al fine di eliminare l'aria inglobata. Per utilizzare il rullo frangibolle, se è necessario camminare sul prodotto fresco, indossare idonei sottoscarpa chiodati.
  - Dopo almeno 72 ore dalla posa, carteggiare con carta abrasiva di grana medio-fine e aspirare accuratamente le polveri
    - Applicare a finire un prodotto decorativo della gamma Sikkens ad eccezione dei prodotti a base calce (Chalix Decor) e ai silicati, da proteggere con WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN o SL CLEAR (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)
- Oppure in alternativa
- Applicare a finire WAPEX 660 (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica)

#### Pareti in cemento o piastrellate (sistema per coprire le fughe)

- Rimuovere lo sporco con POLYFILLA S600; ripristinare le eventuali parti rimosse con piastrelle simili a quelle esistenti o con apposite malte cementizie fibrorinforzate antiritiro della linea AN BETON (premiscelate per l'edilizia professionale); attendere la perfetta essiccazione e stagionatura dei ripristini; abraderle le superfici per irruvidirle
    - Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER
    - Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare una rasata di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; dopo minimo 24 ore carteggiare con carta abrasiva di grana medio-fine e aspirare accuratamente le polveri
    - Applicare un'altra mano di WAPEX DECOR L PRIMER
    - Con la tecnica del "fresco su fresco" applicare altre due rasate di WAPEX DECOR FILLER con un frattazzo liscio in acciaio, colorato con 5 litri di ALPHATEX IQ per ogni confezione da 20 l. Ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
    - Applicare a finire WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)
- Oppure in alternativa
- Applicare una mano di WAPEX DECOR L PRIMER
  - Con la tecnica del "fresco su fresco" (quando il primer ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto) applicare tre rasate di WAPEX DECOR FILLER bianco (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica), con un frattazzo liscio in acciaio; attendere 24 ore tra una rasata e l'altra; ogni rasatura, dopo carteggiatura e aspirazione, va sempre preceduta da una mano di WAPEX DECOR L PRIMER, applicata con la tecnica del "fresco su fresco"
  - Applicare a finire un prodotto decorativo della gamma Sikkens ad eccezione dei prodotti a base calce (Chalix Decor) e ai silicati, da proteggere con WAPEX DECOR BL GLOSS o BL MAT o BL SATIN (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

#### **Nota Bene**



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

## Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Lattice sintetico all'acqua, indicato come coadiuvante di adesione su malte cementizie e piastrelle, per interno (Tipo WAPEX DECOR L PRIMER )

### Caratteristiche fisiche

|   |   |
|---|---|
| <b>Viscosità:</b>                             | < 100 mPa·s   |
| <b>Massa volumica (densità):</b>              | 1,02 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>  |
| <b>Contenuto solido:</b>                      | ca. 35% in volume   |
| <b><u>Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:</u></b> |   |
| <b>Fuori polvere:</b>                         | Dopo 40 – 60 minuti   |
| <b>Sovrapplicazione:</b>                      | Con la tecnica del "fresco su fresco", quando ha perso l'aspetto traslucido, ma risulta ancora appiccicoso al tatto |
| <b>Colorazione:</b>                           | Trasparente lattiginoso.  |
| <b>Confezioni:</b>                            | 5 l   |

**Valore limite UE per il contenuto COV:** Cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 10 g/l di COV

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**SCHEDA  
TECNICA**

*Sensations*

**sikkens**



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

**Akzo Nobel Coatings SpA**  
**Decorative Paints**

Via G. Pascoli, 11  
28040 Dormelletto (NO)

T +39 0322 401611  
F +39 0322 401607

Numero Verde  
**800 826 169**

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)

[www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it)

[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

