

CRAFCO UP FAST

Oplosmiddelarme, twee-componenten snelle primer op basis van epoxyhars

Toepassing

Belangrijkste eigenschappen

Algemeen

Crafcu UP Fast wordt toegepast als snelle hechtprimer onder Crafcu QF PUR NC.

Snelle hechtprimer voor beton

Goede doorharding tot 0°C

Goed impregnerend vermogen

Vermindert de zuiging van poreuze ondergronden

Verzekert een goede hechting aan beton

Oplosmiddelarm

Technische eigenschappen

Dichtheid

Vaste stofgehalte

Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

Droging bij 20°C en 65% RV

Gemengd product: 1,08 kg/dm³.

Ca. 91 vol. %

81 g/l.

Beloopbaar na: min. 2,5 uur.

Overschilderbaar na: 2,5 uur.

Maximaal overschilderbaar tot 24 uur.

Droging bij 10°C en 65% RV

Beloopbaar na: min. 5 uur.

Overschilderbaar na: 5 uur.

Maximaal overschilderbaar tot 24 uur.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsmethoden

Verwerkingscondities

Met kwast en/of roller.

Luchttemperatuur: 0-20°C.

Oppervlaktetemperatuur: minimaal 0°C.

Verftemperatuur: 0-20°C.

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Het product niet onder ongunstige (weers)omstandigheden aanbrengen. Cementgebonden ondergronden dienen (in verband met de hydratatiegraad) minimaal 28 dagen oud te zijn, tenzij de leverancier anders aangeeft.

Geadviseerde laagdikte per laag	De temperatuur van omgeving en ondergrond mag gedurende 16 uur na de applicatie niet lager dan 0°C zijn. Droog: 180 micrometer = nat: 200 micrometer (bij 10°C, zonder verdunning).
Theoretisch rendement	0,24 kg/m ² ; 5 m ² /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Mengverhouding	In volumedelen Component A (basis): 67 delen. Component B (verharder): 33 delen.
Mengwijze	De componenten dienen mechanisch te worden gemengd met een langzaam lopende boormachine (tot 200 toeren/min) en mengspindel.
Potlife (5 L verpakking)	Bij 20°C: ca. 20 min. Bij 10°C: ca. 75 min.
Verdunning	Per 5 L set Crafcu UP Fast verdunning Sikkens PU Thinner toevoegen volgens onderstaande tabel:

Oppervlakte temperatuur	Sikkens PU Thinner
0°	100 ml
5°C	50 ml
10°C	0 ml

Reiniging gereedschap	De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met epoxy verdunner/PU thinner.
-----------------------	--

Trainingen / garantie

Training	Indien Crafcu UP Fast voor de eerste keer wordt verwerkt, is het noodzakelijk dat vooraf een applicatietraining wordt gevolgd.
Garanties	Systeemgarantie kan worden afgegeven, voorwaarden hiervoor zijn: Een vooraf afgegeven Crafcu advies en het werk dient te worden uitgevoerd door een door Crafcu gecertificeerd applicatiebedrijf.

Relevante informatie

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Component A: > 25°C. Component B: > 25°C.
Voorzorgsmaatregelen	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen en kleding en draag oog- of gelaatsbescherming.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

**Verpakking
Houdbaarheid****Kleur**

Verdere informatie

5 L/6 kg set.

In onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

Kleurloos.

Werkwijze

Voorbehandeling van de ondergrond

Bij het begin van de applicatie dient de ondergrond voldoende draagkrachtig, samenhangend, vrij van eventuele cementschors, schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.

Gladde en/of dichte ondergronden (bv. gevlinderde vloeren) dienen te worden opgeruwd door stofvrij stralen of mechanisch schuren.

Het geheel voorzien van een laag Crafcu UP Fast.

Afwerking

Voor de afwerking zie de systemen van de afwerkingsproducten.

Disclaimer

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens-crafcu.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch.

Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.