

## Kwartshoudende, oplosmiddelvrije structuurverf voor binnen op basis van copolymeerdispersie

### Algemeen

#### *Belangrijkste eigenschappen*

Oplosmiddelvrij.  
Korrelige kwartsstructuur (niet scherp).  
Moeilijk verzeepbaar.  
Was- en schrobbaar.  
Goede witheid en dekkraft.

#### *Toepassing*

Eenvoudig verwerkbaar in elke gewenste structuur.  
Afwerking van beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk, gipselementen, gipskartonplaten e.d.

### Verwerkingsgegevens

#### *Verwerkingscondities*

Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

#### *Verwerkingsmethoden*

Kwast, plafondborstel en rolborstel  
Kwast: Bij voorkeur Meesterhand blokwitter  
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand muurverfröller Triple Bleu,  
Meesterhand muurverfröller 8 mm (grove ondergrond) en Meesterhand structuurroller.  
Met structuurroller opbrengen. Uitröllen tot de gewenste structuur is bereikt.  
Eventueel naröllen met grove schuimplastic rolborstel.

#### *Verwerkingsgegevens*

**Kwast, plafondborstel, rolborstel**

#### *Reiniging gereedschap* *Theoretisch rendement*

Type verdunning: water.  
Water.  
4-6 m<sup>2</sup>/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

### Veiligheidsinformatie

#### *Vlampunt*

> 100°C.

#### *Wettelijke voorschriften*

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

#### *Productveiligheidsblad*

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

#### *Glansgraad*

Mat.

#### *Structuur*

Kwartsstructuur, waarvan de fijnheid bij de applicatie is in te stellen.

#### *Afleveringsviscositeit*

Pasteus.

#### *Dichtheid*

Ca. 1,60 kg/dm<sup>3</sup>.

#### *Vaste-stofgehalte*

Wit: ca. 60 gew.% = ca. 40 vol.%.

#### *Droging bij 20°C/ 65% RV*

Stofdroog na: 4 uur.

#### *Dekvermogen*

Overschilderbaar na: ca. 16 uur.

#### *Was- en schrobvastheid*

Zeer goed.

Bestand tegen schrobben en wassen met water waaraan loogvrije reinigingsmiddelen zijn toegevoegd.

#### *Vergelingsweerstand*

Vergeelt niet.

#### *Overschilderbaarheid*

Goed overschilderbaar met dispersiemuurverven.


## Verdere informatie

Verpakking  
Houdbaarheid

10 l.  
In onaangebroken verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.  
Wit en enkele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Kleurassortiment

Breeams

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alpha Quartz SF gemeten volgens ISO 11890-2: 2006: 	5 g/l

## Systemen

### Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden

De ondergrond ontdoen van stof, vuil e.d.  
Bij beton het cementshijfje verwijderen.  
Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.  
Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.  
Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix.

### Afwerking van onbehandelde winddroge ondergronden (binnen)

Na een eventuele voorbehandeling gronden met Alpha Quartz SF.  
Op te brengen hoeveelheid ca. 0,15 l/m<sup>2</sup>.  
Afwerken met Alpha Quartz SF.  
Op te brengen hoeveelheid ca. 0,25 l/m<sup>2</sup>.  
Uitrollen tot de gewenste structuur is bereikt. Eventueel narollen met een grove schuimplastic rolborstel.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.