

SIKKENS BUITENLAK GRONDLAK

Uitstekende hechting



Een matte, vullende grondverf voor buiten op basis van alkydhars.

Producteigenschappen	Verhoogt dekkraft voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen Uitstekende hechting Goede hechting op diverse ondergronden Uitstekende vulling Eenvoudig te verwerken verwerkbaar Prima schuurbaar
----------------------	--

TOEPASSING

Toepassing	Geschikt als grondverf op hout en over terpentineverdunbare dekkende verf- of dekkende beitslagen buiten. Het overgronden van voorgegrond metaal en harde kunststof.
------------	--

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Mat
Aanbevolen droge laagdikte	Onbehandeld hout = 2 lagen = 90 µm Behandeld hout = 1 laag = 45 µm
Buitenduurzaamheid	Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in volle zon of bij regenachtig weer.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Varkensharen kwast/lakviltroller
Theoretisch rendement	Ca. 11 m ² /l. bij een droge laagdikte van ca. 45 µm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Droging	<p>Droging bij 10°C: Stofdroog na 4 uur Schuurbaar na 36 uur Overschilderbaar na 36 uur Doorgehard na 8 dagen</p> <p>Droging bij 20°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 18 uur Overschilderbaar na 18 uur Doorgehard na 4 dagen</p> <p>De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.</p>
Verdunning/reiniging	Terpentine
Opmerkingen	Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw ontvetten. 4. Zo nodig plamuren met Alabastine Houtreparatie. 5. De eerste laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. 6. Opnieuw een laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. 7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.
Dekkende verf- of beitslagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschadigde delen, transparante en acryllagen volledig verwijderen. Gebladderde delen en of houtrot verwijderen met een verfschraper of door grof schuren. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. De intacte laag dof schuren met korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen rand verlopend schuren naar het blanke hout. 4. Beschadigde delen repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder nieuw hout. 6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfsten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheids Informatieblad.
-------------	---

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking
Verpakkingen	0,75 l. (Wit ook in 2,5 l.)
Beschikbare kleuren	Wit en Grijs

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.