



Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Aplikacja pędzlem
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania
Dalsze powłoki systemu malarskiego po ok. 12 godz.



www.sikkens-deco.pl

Fondo Setaliet

Wodny koncentrat gruntujący na bazie silikatu, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Do gruntowania mineralnych podłoży przed malowaniem farbą Alpha Setaliet* (dyspersyjna farba silikatowa). Środek dodatkowy do farby Alpha Setaliet*.

Właściwości

Produkt jest łatwy w stosowaniu i ma dobre działanie wzmacniające podłoże. Przepuszcza parę wodną i jest odporny na zmydlenie.

Dostępne kolory

Produkt bezbarwny

Opakowania

15 L

Zużycie:

Ok. 100-120 ml/m² (wydajność: 8-10m²/l) w zależności od stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość

ok. 1,05 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia

Zakres temperatur: 8 - 30°C dla podłoża, powietrza i produktu.

Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu słonecznym trzeba podjąć środki zapobiegające zbyt szybkiemu schnięciu.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność powietrza 50% wg DIN 50014)

Po ok. 12 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji

Pędzlem.

Najlepsze działanie wzmacniające podłoże jest osiągnięte przy nanoszeniu produktu szczotką.

Rozcieńczanie

Wodą, w stosunku objętościowym od 1:1 do 1:3 w zależności od chłonności podłoża.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych detergentów.

Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem.

Aby uzyskać powierzchnię o jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności

podłoża i aplikację „mokra na mokro”.

Ze względu na proces sylikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako typowe dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią wad technicznych.

Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać farby Fondo Setaliet z innymi produktami do wykonywania powłok malarskich.

Środki ostrożności

Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, które dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża

Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych tynków przez co najmniej 4 tygodnie.

Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni wyszczotkować i oczyścić.

Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą wodą, podłoża mokre.

Ogólne przygotowanie podłoża

Oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań.

Istniejące uszkodzenia, ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać.

Wskazówka

Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.

Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść do malowania do wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na powierzchni w formie białych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych.

Zwarte, słabo chłonne tynki CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III), mineralne tynki lekkie oraz przyczepne stare mineralne powłoki malarskie

Gruntowanie

Zagruntować produktem Alpha Setaliet* zmieszany w stosunku objętościowym 1: 1 z produktem Fondo Setaliet.

Nowe, pyliste, bardzo chłonne tynki CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III) oraz przyczepne, zwietrzałe, skredowane stare mineralne powłoki malarskie i podłoża porowate.

Gruntowanie

Zagruntować produktem Fondo Setaliet rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym od 1: 1 do 1: 3 (przy bardzo chłonnych tynkach aplikować 2 x „mokra na mokro”).

Powłoka pośrednia

Warstwa pośrednia z produktu Fondo Setaliet zmieszanego z produktem Alpha Setaliet* w stosunku objętościowym 1 : 1.
Na kontrastowych podłożach o dużej lub zmiennej chłonności dodatkowa powłoka pośrednia z farby Alpha Setaliet przy max.. 10% obj. rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet.

Powłoka końcowa

Dokładna, równomierna powłoka z farby Alpha Setaliet* przy max. 5% obj. rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S2 Chronić przed dziećmi

S29 Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.

Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty

Atest PZH

Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:

Limit zawartości LZO dla kategorii produktu A/h (WF): 30 g/l

Produkt zawiera max 20 g/l

Środki ostrożności

Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Fondo Setaliet

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.

Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie

Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Fondo Setaliet

Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdynińskie 6D, 01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.