



## GLOBAPRIM HYDRO

Couche de fond couvrante en phase aqueuse pour murs extérieurs

**GLOBAPRIM HYDRO est une couche de fond couvrante et d'accrochage à base d'une résine acrylique en dispersion.**

### CARACTÉRISTIQUES - EMPLOI

- peut être appliqué sur des supports peu cohérents tels que béton, cimentage, briques, anciennes peintures, supports lisses, tels que béton lisse, clinkers, brique calcaire,...
- Couche de fond opacifiante.
- diminue sensiblement la porosité des supports neufs ou absorbants. Ainsi l'on obtient une base saine pour une finition avec des peintures latex ou acryliques ou des crépis décoratifs.
- est microporeux et n'empêche pas la diffusion à la vapeur d'eau des couches de finition.
- permet une préparation aisée des supports, maximalise l'adhérence et augmente la durabilité des systèmes appliqués.
- peut être appliqué sur un support déjà peint et est recouvrable par la majorité des peintures en dispersion.
- Légèrement granuleux.
- d'odeur faible.
- Insaponifiable.

### SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

**GLOBAPRIM HYDRO** s'applique sur tous fonds extérieurs hydrauliques, sains, secs et cohérents après préparations adéquates en fonction du support à traiter. Salpêtre et salissures seront éliminés par brossage avec une brosse dure.

#### Préparation du support

##### Laitance et salpêtre

- Brosser à sec à la brosse dure

##### Supports caractérisés par la présence des dépôts verts, algues ou champignons

- Traitement au **POLYFILLA PRO S630**, laisser agir minimum 24 heures (si nécessaire
- répéter le traitement). Brosser à sec de manière à éliminer les éventuels résidus de verdure, de moisissures et d'algues.
- Il n'est pas nécessaire de rincer, ce qui prolongera l'effet.

##### Supports neufs, poreux ou peu cohérents et béton cellulaire

- Dépoussiérer et appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDRO**.

##### Anciens supports peints

- Des anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX**
- Rénovation : éliminer les particules non adhérentes, laver les anciennes couches, dépolir et dépoussiérer, appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDRO**

##### Murs traités avec du lait de chaux

- Brosser et appliquer 1 à 2 couches de **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX** selon l'épaisseur.

##### Peintures écaillées

- Gratter et brosser avant d'appliquer du **GLOBAPRIM HYDRO**

##### Finition

- Le **GLOBAPRIM HYDRO** peut être recouvert par des peintures en dispersion et des crépis.

##### Remarque

Pour fixer des fonds poudreux utiliser le **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX**.

**MODE D'EMPLOI****Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.**

- Sec 1 heure
- Recouvrable 5 heures

**Conditions d'application**

- Température du support Min. 10°C
- Température ambiante Min. 10°C
- Humidité relative Max. 75 %

**Application et dilution**

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.

**Nettoyage du matériel**

A l'eau

**COMPOSITION**

- Liants Copolymères acryliques
- Pigments Dioxyde de titane et charges minérales
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 60 ± 2% En volume: 40 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 6 g/l COV.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect Mat et granuleux
- Teintes Blanc
- Emballage 5 L – 10 L
- Mise à la teinte Par l'intermédiaire de la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX
- Densité à 20°C 1,44 ± 0,05
- Rendement théorique 6 à 8 m<sup>2</sup>/l selon la rugosité et la porosité du support
- Valeurs physiques selon DIN EN 1062 G3E2S1V1A0C1
  - Brillance G<sub>3</sub> mat
  - Épaisseur E<sub>2</sub> (± 50 à 66 µm par couche sèche = ± 125 à 166 µm par couche humide)
  - Granulométrie S<sub>1</sub> fin < 100 µm
  - Perméabilité à la vapeur d'eau V<sub>1</sub> haut
  - Coefficient de pénétration de l'eau n/a
  - Résistance à la diffusion CO<sub>2</sub> µdCO<sub>2</sub> > 50 m

**STOCKAGE**

Conservé de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 12 mois dans des conditions mentionnées.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

10-2023 | TFT0810-1

2|2

Akzo Nobel Paints Belgium  
Trimetal  
PB 80  
1800 Vilvoorde  
<http://www.trimetal.be/fr>

