



MAGNATEX PLAFOND

Peinture mate à base de copolymères vinyliques pour plafonds

MAGNATEX PLAFOND est une peinture mate pour plafonds, à base de copolymères vinyliques. Haut pouvoir couvrant, belle finition et long temps ouvert. Extra mate, même en lumière rasante.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- est une peinture à base de copolymères vinyliques, destinée aux travaux de décoration sur plafonds de diverses natures: plafonnages, enduits, plâtres et dérivés, béton, etc.
- est recommandé pour les fonds présentant des défauts de planéité en lumière rasante, son aspect parfaitement mat simplifie les travaux d'enduisage et son opacité exceptionnelle réduit le nombre de couches: 1 x primer et 1 x finition.
- s'applique facilement, sans éclaboussures, sans odeur, sèche rapidement réduisant au minimum le temps d'immobilisation des locaux traités.
- répond à la classe 2 concernant la résistance au frottement humide selon EN 13300.
- répond aux exigences d'EU Ecolabel : est une qualité SF (= exempt de solvant).
- Perméable à la vapeur d'eau
- Insaponifiable



SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

MAGNATEX PLAFOND s'applique sur toutes surfaces de plafonds sèches, saines et cohérentes.

Préparation du support

Fonds Non peints:

- Eliminer les parties non adhérentes, les poussières e.a. par brossage ou lavage.
- Fonds non cohérents et/ou légèrement poudreux: appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** dilué de 5 à 10 % d'eau).
- Présence de taches solubles dans l'eau: traiter au **MAGNAPRIM ISOL** ou **DIALPRIM** non dilué.
- Fonds très absorbants (p.e.: plaques de carton-plâtre): appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** (diluée de 5 à 10 % d'eau).

Fonds peints en bon état :

- Dépolir et laver à l'aide de **POLYFILLA PRO S600** ou à l'aide de l'eau ammoniacale.

Fonds peints en mauvais état :

- Gratter et brosser les anciennes couches non adhérentes, ouvrir les fissures et les réparer au **POLYFILLA PRO X100**. Appliquer sur les endroits retouchés une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM**, diluée de 5 à 10 % avec de l'eau. Appliquer sur les supports peu cohérents et poudreux une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** diluée de 5 à 10 % avec de l'eau.

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **MAGNATEX PLAFOND** jusqu'à opacité parfaite.

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec (hors-poussières) 1 heure
- Sec 1 heure
- Recouvrable 6 heures

Conditions d'application

- Température du support Au minimum 10°C
- Température ambiante Au minimum 10°C – au maximum 30°C
- Humidité relative Au maximum 80%

Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.
- Pistolage airless Pression : 160 - 180 bar
Ouverture : 0,019 – 0,021 inch
- Pistolage conventionnelle Diluer jusqu'à 10% d'eau maximum
Ouverture : 1,8 – 2,2 mm

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau, aussitôt après usage.

COMPOSITION

- Liant Copolymères vinyliques
- Pigments Dioxyde de titane et charges naturelles
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 55 ± 3%
En volume: 35 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit(cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
- Emission dans l'air intérieur A+(sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Extra Mat (max. 2 GU à 60° et moins que 2 GU à 85°)
- Teintes Blanc
- Emballages 5 L – 10 L
- Mise à la teinte A l'aide de **la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX**
- Densité à 20°C 1,45 ± 0,05
- Rendement théorique ± 8 m²/l par couche selon la rugosité et la porosité du support
- Din EN 13300
 - résistance à l'abrasion humide : classe 2
 - opacité : classe 2
 - brillant spéculaire : mat (max. 2 GU à 60° et moins que 2 GU à 85°)
 - granulométrie : fine ≤ 100µ

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.