



PERMALINE DECOR SATIN

Peinture synthétique multicouche bien satinée microporeuse, pour boiseries extérieures

Les menuiseries ne sont jamais à l'abri de transport d'humidité, un joint défectueux, un mastic endommagé. Mieux vaut donc pour ces boiseries choisir une peinture de type PERMALINE DECOR SATIN microporeuse, respirante, qui permet à l'humidité absorbée de s'échapper sous forme de vapeur d'eau.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- remplit à lui seul le rôle des 3 couches utilisées pour les boiseries extérieures: couche de fond intermédiaire et de finition.
- garantit donc un système de peinture homogène dans toute son épaisseur: même dilatation, même adhérence, même cohésion.
- est microporeuse; son pouvoir respirant la rend à la fois imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau: l'humidité absorbée peut donc s'échapper sans provoquer de cloquage.
- se caractérise également par sa parfaite opacité, lui permettant de masquer tout fond quel qu'en soit la teinte.
- possède un haut extrait sec, donc un haut pouvoir garnissant, enrobant tant les arêtes que les faces planes d'un revêtement parfaitement arrondi.

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

PERMALINE DECOR SATIN s'applique sur toutes boiseries saines.

Préparation du support

Boiseries neuves:

- Le bois doit être sec (taux d'humidité: max. 18%) appliquer une première couche de **PERMALINE DECOR SATIN**. Cette couche peut être appliquée comme couche d'attente microporeuse permettant l'évaporation de l'humidité excessive avant de terminer les travaux lorsque le taux d'humidité aura baissé sous les 18%.

Boiseries déjà peintes en bon état:

- Poncer, dépoussiérer. Eventuellement reboucher, enduire à l'enduit **POLYFILLA PRO W110** et retoucher à l'aide de **PERMALINE DECOR SATIN**.
(Remarque: éviter les opérations d'enduisage sur de la menuiserie extérieure)

Boiseries déjà peintes en mauvais état:

- Eliminer les peintures dégradées ou non adhérentes par grattage et ponçage ou décaper.
- Eventuellement, appliquer une couche de **SILVANOL TRI ACTIV BP** (traitement biologique curatif voir fiche technique) ou une couche de **SILVANOL LM** incolore (traitement biologique préventif voir fiche technique).
- Appliquer une première couche de **PERMALINE DECOR SATIN** (voir Boiseries neuves).

Finition

- Appliquer une deuxième couche de **PERMALINE DECOR SATIN** comme couche intermédiaire.
- Appliquer une troisième couche de **PERMALINE DECOR SATIN** comme couche de finition.

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec hors-poussières ± 2 heures
- Sec ± 5 heures
- Recouvrable ± 18 heures

Conditions d'application

- Température du support Min. 3°C au-dessus du point de rosée.
- Température ambiante Min. 10°C
- Humidité relative Max. 80%

Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

White Spirit ou diluant synthétique

COMPOSITION

- Liant Résines alkydes.
- Pigments Dioxyde de titane et adjuvants minéraux stables.
- Solvant Hydrocarbures aliphatiques
- Extrait sec En poids: 78 ± 2%
En volume: 65 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/d) : 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Semi-brillant. La brillance finale n'est atteinte qu'après une semaine de séchage.
- Degré de brillance(GU@60°) 35 ± 5 GU@60°
- Teintes Blanc, noir et trois bases : SW, SM et SC.
- Emballages 1 L, 2.5 L
- Mise à la teinte Par l'intermédiaire de la machine à **TRIMETAL ACOTINT**.
- Densité à 20°C 1,26 ± 0,05
- Rendement théorique 11–14 m²/l par couche (en fonction de la porosité et la rugosité du support).

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. 2 ans dans des conditions mentionnées.

HYGIENE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants. Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.