



## SILVATANE PU ACRYL MAT

Vernis acryl-polyuréthane mat en phase aqueuse

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT est un vernis mat incolore à base de résines acryl-polyuréthanes en phase aqueuse, pour boiseries intérieures.**



### CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- est conseillé pour l'embellissement et la protection des menuiseries intérieures.
- est totalement incolore, ne jaunit pas et permet ainsi au bois de conserver son aspect naturel.
- possède en tant que vernis mat une bonne résistance à l'usure et aux taches.
- est inodore et sèche rapidement autorisant l'application de plusieurs couches par jour.
- est aussi adapté aux supports minéraux et peut être utilisé comme finition sur des peintures acryliques à l'intérieur. Cela leur procure une protection, une lavabilité et une résistance à la rayure accrue.
- IAQ ou émission dans l'air intérieur : A+

### SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

**SILVATANE PU ACRYL MAT** sera appliqué sur des bois complètement secs, sains, propres ou sur des surfaces en bois convenablement préparées.

#### Préparation du support

##### Bois neufs:

- Ponçage fin et dépoussiérage.
- Dégraissage : les bois riches en résines seront dégraissés avec du thinner cellulosique, l'afzélia avec de l'eau ammoniacale etc.

##### Bois vernis en bon état:

- Dépoussiérer par ponçage à la ponceuse rotative ou excentrique (grain 150 - 180) (effectuer un test d'accrochage au préalable).

##### Bois vernis en mauvais état:

- Eliminer totalement les anciennes couches par décapage ou à la ponceuse à bande.
- Même traitement qu'un bois neuf.

##### Anciens supports en bois cirés:

- Eliminer complètement la cire par racleage suivi d'un ponçage et d'un dégraissage.

#### Finition

##### Menuiserie intérieure:

- Bois nu: appliquer 1 couche de **SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** dilué avec 10% d'eau suivi de deux couches de **SILVATANE PU ACRYL MAT**, non dilué.
- Bois déjà vernis: appliquer 1 à 2 couches de **SILVATANE PU ACRYL MAT** non dilué.
- Comme finition sur des peintures acryliques ou vinyliques à l'intérieur: appliquer 1 à 2 couches de **SILVATANE PU ACRYL MAT**, non dilué.

#### Remarque

- Il est impératif de mélanger soigneusement manuellement le **SILVATANE PU ACRYL MAT** avant et pendant utilisation jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

**MODE D'EMPLOI****Temps de séchage à 23°C et 50% H.R.**

- Sec 20 minutes
- Recouvrable Min. 4 heures

**Conditions d'application**

- Température du support Min. 10°C
- Température ambiante Min. 10°C – Max. 30°C
- Humidité relative Max. 80%

**Application et dilution**

- Brosse synthétique à longues soies Prêt à l'emploi.
- Rouleau mohair, feutre ou modacryl Prêt à l'emploi.
- Pistolet HVLP : dilution avec 10% d'eau  
Tête de pistolet : 1,8 - 2,0 mm.  
A déconseiller pour des parquets à cause de overspray.

**Nettoyage du matériel** Avec de l'eau

**COMPOSITION**

- Liant Résines acryl-polyuréthannes
- Pigments Aucun.
- Solvant Eau et glyco-ethers
- Extrait sec En poids: 31 ± 2%  
En volume: 28 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/e) : 130 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect Mat(7 GU à 60°).
- Teintes Incolore.
- Emballages 500 ML, 1 L, 2.5 L
- Mise à la teinte A déconseiller
- Densité à 20°C 1.04 ± 0,05
- Rendement théorique 11-16 m2/l selon la rugosité et la porosité du support.
- IAQ ou émission dans l'air intérieur A+(sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))

**STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION**

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

**HYGIENE ET SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.