



## STELFLOOR DÉGRAISSANT

Dégraissant qui nettoie, dégraisse, mordance

**STELFLOOR DÉGRAISSANT est une solution aqueuse contenant des acides et des détergents destinés à nettoyer, dégraisser et mordancer des sols en béton, ciment avant de les peindre ou tout simplement à nettoyer par exemple des carrelages.**

### CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- contient de l'acide et est destiné à dégraisser et mordancer des sols en ciment, béton ou en carrelage poreux avant de les peindre.
- élimine par une action chimique rapide et efficace la laitance qui n'autorise en général pas de bonne adhérence.
- dégraisse en profondeur des sols imbibés d'huiles et de graisses dans des garages, ateliers, parkings, locaux où se trouvent des machines, ...
- dissout les taches de rouille légères sur carrelage. Il est aussi actif contre le salpêtre et peut de même être utilisé pour éliminer les graisses des outils et machines.
- est particulièrement adapté pour préparer l'acier galvanisé avant de peindre.

### SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

#### Préparation du support

##### Nettoyage de sols

- Nettoyage de sols carrelés gras:
  - Appliquer uniformément le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué en parties égales avec de l'eau (1/1).
  - Récurer.
  - Laisser agir 15 minutes.
  - Rincer tout en récurant avec de l'eau claire.
  - Passer la serpillière et laisser sécher.
  - Rendement: de 8 à 12 m<sup>2</sup>/l.
- Elimination du salpêtre:
  - Appliquer le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué en parties égales avec de l'eau (1/1).
  - Récurer avec une brosse dure.
  - Laisser agir 30 minutes.
  - Rincer à l'eau claire.
- Dissolution de taches de rouille légères:
  - Appliquer le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué de trois volumes d'eau (1/3)
  - Laisser le produit agir 30 minutes.
  - Récurer et rincer.

##### Mordantage de sols

- Traitement de nouveaux sols avant de peindre:
  - Appliquer le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** pur, de façon uniforme.
  - Laisser agir environ 30 minutes et récurer soigneusement avec une brosse dure.
  - Rincer tout en récurant avec de l'eau claire.
  - Passer la serpillière.
  - Laisser très bien sécher avant de peindre.
  - Rendement: de 2 à 5 m<sup>2</sup>/l.

## Dégraissage de sols

- Traitement de sols gras avant de peindre:
  - Sols très gras: éliminer mécaniquement la graisse et les salissures à la surface du sol.
  - Appliquer avec une brosse dure le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué de son volume d'eau, de façon uniforme.
  - Laisser agir environ une heure. Les endroits les plus souillés seront récurés à plusieurs reprises.
  - L'émulsion ainsi obtenue sera évacuée avec un jet de vapeur ou à l'eau claire tout en récurant.
  - Les sols très gras seront traités deux fois.
  - Laisser totalement sécher avant de peindre.
  - Rendement: de 2 à 5 m<sup>2</sup>/l. Les sols qui furent nettoyés au savon ou avec des détergents gras seront traités comme au paragraphe "Nettoyage de sols".

## Précautions

- Le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** contient de l'acide et est de ce fait corrosif. Il attaque le métal; éviter donc le contact avec l'armature du béton.
- Pendant l'utilisation et le récurage, porter des bottes en caoutchouc. Protéger les yeux et la peau contre les éclaboussures. Immédiatement rincer avec de l'eau claire en cas de problèmes.

## MODE D'EMPLOI

**Nettoyage du matériel** Avec de l'eau.

## COMPOSITION

- Liant Esters phosphoriques organiques et tensioactifs.
- Pigments -
- Solvant -

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Liquide dans l'emballage.
- Teintes -
- Emballages 5 L
- Mise à la teinte -
- Densité à 20°C 1.10 ± 0,05
- Rendement théorique De 2 à 6 m<sup>2</sup>/l selon la surface à traiter

## STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférences à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

## HYGIENE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.