



## DIALFIX VLOKKEN

Kleurvlokken voor meerkleurige wandafwerking voor binnenmuren

**DIALFIX VLOKKEN** hebben een diameter van 7 mm en een dikte van 500 µm, het hars is acrylaat.

### EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

---

- Maken deel uit van het **DIALFIX** systeem.
- Voor meer uitleg over het totale **DIALFIX** systeem verwijzen wij naar de technische fiche van **DIALFIX**.

### ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

---

De ondergrond moet droog, vlak, coherent en ontvet zijn.

#### Voorbehandeling van de ondergrond

##### Vochtige ondergronden:

- De oorzaak opsporen en er aan verhelpen.

##### Ondergronden met een duidelijk reliëfverschil:

- Schuren en indien nodig herstellen met aangepaste plamuur uit het **POLYFILLA PRO** assortiment.

##### Niet coherente of sterk poederende ondergronden:

- Een eerste laag **GLOBAPRIM HYDROFIX** aanbrengen.

##### Vettige ondergronden

- Wassen met een huishoudelijk detergent of met **POLYFILLA PRO S600**.

##### Wateroplosbare vlekken

- Isoleren met een laag **DIALPRIM** onverdund en een wachttijd van 15 uur respecteren alvorens verder af te werken.

De vlokken met een vlokkenpistool in de nog klevende **DIALFIX FOND AQUA** spuiten. Ze integreren zich en verlenen **DIALFIX** zijn meerkleurig aspect.

## VERWERKING VAN HET PRODUCT

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| • Stofdroog        | 1 uur  |
| • Droog            | 1 uur  |
| • Overschilderbaar | 6 uur (daarna licht droog afborstelen en licht schuren om losse vlokken en niet vlakke vlokken te verwijderen) |

### Verwerkingsvoorwaarden

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 5°C |
| • Omgevingstemperatuur  | Min. 5°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 85% |

### Verwerking en verdunning

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| • Aangepast vlokkenpistool | Met een aangepast vlokkenpistool in de nog klevende <b>DIALFIX FOND AQUA</b> spuiten (gelieve ons te raadplegen) |
|----------------------------|--|

### Reiniging materiaal

-

## SAMENSTELLING

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| • Bindmiddel(en) | Acrylhars |
| • Pigment(en)    | -         |
| • Oplosmiddel    | -         |

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| • Aspect                | -                        |
| • Kleur                 | Volgens de kleurenwaaier |
| • Verpakkingen          | 0,25kg – 5kg             |
| • Densiteit bij 20°C    | -                        |
| • Theoretisch rendement | 250 g/m <sup>2</sup>     |

## STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschermt bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 36 maanden houdbaar bij vermelde condities.

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.